

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

6T

特 許 協 力 条 約

REC'D 21 SEP 2001

WIPO

PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

10/019656

出願人又は代理人 の書類記号 SK99WO	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/04383	国際出願日 (日.月.年) 03.07.00	優先日 (日.月.年) 01.07.99
国際特許分類(IPC) Int. Cl. C03C 27/12		
出願人(氏名又は名称) 積水化学工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
- ☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 4 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 24.11.00	国際予備審査報告を作成した日 04.09.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 前田 仁志 電話番号 03-3581-1101 内線 3465	4T 9157

BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-56 ページ、
 明細書 第 _____ ページ、
 明細書 第 _____ ページ、
 出願時に提出されたもの
 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 14, 15, 26, 27 項、
 請求の範囲 第 _____ 項、
 請求の範囲 第 _____ 項、
 請求の範囲 第 1, 4, 8-13, 25, 28, 30, 31 項、
 出願時に提出されたもの
 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 18.05.01 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-10 ページ/図、
 図面 第 _____ ページ/図、
 図面 第 _____ ページ/図、
 出願時に提出されたもの
 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
 出願時に提出されたもの
 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 2, 3, 5-7, 16-24, 29 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
請求の範囲		無

進歩性(I S)

請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
請求の範囲		無

産業上の利用可能性(A)

請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

- 文献1: JP 59-39748 A (旭硝子株式会社) 5. 3月. 1984
 文献2: JP 6-198809 A (積水化学工業株式会社) 19. 7月. 1994
 文献3: JP 11-147735 A (積水化学工業株式会社) 2. 6月. 1999
 文献4: JP 9-295839 A (積水化学工業株式会社) 18. 11月. 1997
 文献5: WO 95/19885 A1 (MONSANTO COMPANY) 27. July. 1995
 文献6: JP 6-127983 A (積水化学工業株式会社) 10. 5月. 1994
 文献7: JP 2000-7390 A (積水化学工業株式会社) 11. 1月. 2000
 文献8: JP 2000-256043 A (積水化学工業株式会社) 19. 9月. 2000
 文献9: JP 2000-256044 A (積水化学工業株式会社) 19. 9月. 2000

請求の範囲1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31

請求の範囲1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性、進歩性を有する。特に、合わせガラス用中間膜のそれぞれの面のエンボスの配置や間隔が規則的であっても、表裏のエンボスの配置間隔を異なるようにすることにより、モアレの発生を防止する点、合わせガラス用中間膜の溝形状のなかに分断壁を形成することにより、予備圧着時のシール不良を防止する点は、何れの文献にも開示されていない。

BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)

BEST AVAILABLE COPY

57

請求の範囲

1. (補正後) 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、

- 5 前記凹部は、底辺が連続した刻線状の模様を形成しており、
前記凸部の頭頂は、微細な凹部及び凸部を有する平面形状であり、かつ、
一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なるように形成されていることにより、
モアレ現象が発生しないことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

10

2. (削除)

3. (削除)

15

4. (補正後) 一方の面のエンボスの配置間隔 ($L1$) と、他方の面のエンボスの配置間隔 ($L2$) とは、 $(L1) < (L2)$ の関係にあり、

- 20 一方の面の凸部の配置位置の前後 ($L1 \times 0.25$) の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合は、一方の面の凸部の数の50%以下であることを特徴とする請求の範囲第1項記載の合わせガラス用中間膜。

5. (削除)

25 6. (削除)

7. (削除)

This Page Blank (uspto)

BEST AVAILABLE COPY

8. (補正後) 頭頂の表面の粗さ R_a が $2.5 \mu m$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第 1 又は 4 項記載の合わせガラス用中間膜。

5

9. (補正後) 頭頂の表面の粗さ R_a が $3.0 \mu m$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第 8 項記載の合わせガラス用中間膜。

10. (補正後) 平面形状は、幅が凸部の配置間隔の 20% 以上であることを特徴とする請求の範囲第 8 又は 9 項記載の合わせガラス用中間膜。

11. (補正後) 平面形状は、幅が一定であることを特徴とする請求の範囲第 8、9 又は 10 項記載の合わせガラス用中間膜。

15 12. (補正後) 平面形状は、幅がランダムであることを特徴とする請求の範囲第 8、9、10 又は 11 項記載の合わせガラス用中間膜。

13. (補正後) 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、

20 少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、
前記溝形状の内に分断壁が形成されていることにより、シール不良が発生しないことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

14. 分断壁は、高さが溝の深さより小さいことを特徴とする請求の範囲第 13
25 項記載の合わせガラス用中間膜。

15. 分断壁は、等間隔で配置されていることを特徴とする請求の範囲第 12 又は 14 項記載の合わせガラス用中間膜。

This Page Blank (uspto)

23. (削除)

24. (削除)

5

10 25. (補正後) 溝形状は、断面積が一定であり、かつ、
分断壁は、最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝を形成している深さ分布を
有する
ことを特徴とする請求項13、14又は15記載の合わせガラス用中間膜。

15 26. 最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝は、10mm以下の配置間隔で
形成されていることを特徴とする請求の範囲第25項記載の合わせガラス用中間
膜。

20 27. 溝形状は、合わせガラス用中間膜の流れ方向に平行に形成されていること
を特徴とする請求の範囲第25又は26項記載の合わせガラス用中間膜。

28. (補正後) 熱可塑性樹脂シートは、可塑化ポリビニルアセタール樹脂シー
トからなることを特徴とする請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、
13、14、15、25、26又は27項記載の合わせガラス用中間膜。

25

29. (削除)

30. (追加) 凹溝と前記熱可塑性樹脂シートの押出方向との角度が25°未満
であることを特徴とする請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、13、

This Page Blank (uspto)

14、15、25、26、27又は28項記載の合わせガラス用中間膜。

31. (追加) 少なくとも一対のガラス間に、請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、13、14、15、25、26、27、28又は30項記載の
5 合わせガラス用中間膜を介在させ、一体化させてなることを特徴とする合わせガラス。

This Page Blank (uspto)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing: 11 January 2001 (11.01.01)	
International application No.: PCT/JP00/04383	Applicant's or agent's file reference: SK99WO
International filing date: 03 July 2000 (03.07.00)	Priority date: 01 July 1999 (01.07.99)
Applicant: NAKAJIMA, Minoru et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
24 November 2000 (24.11.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

This Page Blank (uspto)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

KIM, Won-Ho
7th Fl., Teheran Bd.
825-33 Yoksam-dong, Kangnam-ku
Seoul 135-080
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 31 January 2002 (31.01.02)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference OPP000458KR	
International application No. PCT/KR00/00664	International filing date (day/month/year) 26 June 2000 (26.06.00)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address LG CHEMICAL LTD. Lg Twin Tower Yoido-dong 20, Yongdungpo-ku 150-721 Seoul Republic of Korea	State of Nationality KR	State of Residence KR
	Telephone No. 82-42-866-2072	
	Facsimile No. 82-42-861-4152	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input checked="" type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address LG CHEMICAL CO.,LTD. LG Twin Tower Yoido-dong 20, Yongdungpo-ku Seoul 150-721 Republic of Korea	State of Nationality KR	State of Residence KR
	Telephone No. 82-42-866-2072	
	Facsimile No. 82-42-861-4152	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Junko TAKEUCHI
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

This Page Blank (uspto)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KIM, Won-Ho
7th Fl., Teheran Bd.
825-33 Yoksam-dong, Kangnam-ku
Seoul 135-080
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 31 January 2002 (31.01.02)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference OPP000458KR	
International application No. PCT/KR00/00664	International filing date (day/month/year) 26 June 2000 (26.06.00)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address SON, Seog-Jae JANG, Ha-Soo	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: The applicants identified in Box 1. have now been recorded as applicants/inventors for US only. This Form cancels and replaces Form IB/306 dated 12 Dec. 2001 (12.12.01).		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Junko TAKEUCHI Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	--

This Page Blank (uspto)

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference SK99WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/04383	International filing date (day/month/year) 03 July 2000 (03.07.00)	Priority date (day/month/year) 01 July 1999 (01.07.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C03C 27/12		
Applicant SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 4 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 24 November 2000 (24.11.00)	Date of completion of this report 04 September 2001 (04.09.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP Facsimile No.	Authorized officer Telephone No.

This Page Blank (uspto)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/04383

I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages 1-56, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages 14,15,26,27, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages 1,4,8-13,25,28,30,31, filed with the letter of 18 May 2001 (18.05.2001)
- ☒ the drawings:
pages 1-10, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☒ the claims, Nos. 2,3,5-7,16-24,29
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

This Page Blank (uspto)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 00/04383

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 59-39748, A (Asahi Glass Co., Ltd.), 5 March 1984

Document 2: JP, 6-198809, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 July 1994

Document 3: JP, 11-147735, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 2 June 1999

Document 4: JP, 295839, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 18 November 1997

Document 5: WO, 95/19885, A1 (Monsanto Co.), 27 July 1995

Document 6: JP, 6-127983, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 10 May 1994

Document 7: JP, 2000-7390, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 11 January 2000

Document 8: JP, 2000-256043, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 September 2000

Document 9: JP, 2000-256044, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 September 2000

Claims 1, 4, 8-15, 25-28, 30 and 31

The inventions set forth in Claims 1, 4, 8-15, 25-28, 30 and 31 are not disclosed in any of the documents cited in the international search report, and are novel and involve an inventive step. In particular, none of the documents discloses prevention of the Moiré effect by

This Page Blank (uspto)

using different placement and spacing for the embossed patterns on the two sides of the interlayer film between adjoining sheets of glass, while maintaining regular placement and spacing for the embossed patterns on the respective sides, or prevention of poor sealing during preliminary press bonding by forming partitioning walls in the grooves in the interlayer films between adjoining sheets of glass.

This Page Blank (uspto)

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 SK99WO	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP00/04383	国際出願日 (日.月.年) 03.07.00	優先日 (日.月.年) 01.07.99	
出願人(氏名又は名称) 積水化学工業株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☒ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

This Page Blank (uspto)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C03C 27/12

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C03C 27/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実新案公報 1971-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P, 59-39748, A (旭硝子株式会社) 5. 3月. 1984 (05. 03. 84) 特許請求の範囲, (ファミリーなし)	1-29
A Y	J P, 6-198809, A (積水化学工業株式会社) 19. 7月. 1994 (19. 07. 94) 特許請求の範囲, 【0011】-【0022】, 【0025】図1 (ファミリーなし)	1-5, 12-29 6-12
X Y	J P, 11-147735, A (積水化学工業株式会社) 2. 6月. 1999 (02. 06. 99) 特許請求の範囲, 【0017】-【0018】 (ファミリーなし)	16-18 1-15, 19-29

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17. 10. 00

国際調査報告の発送日

07.11.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田仁志

4T

9157

電話番号 03-3581-1101 内線 3465

This Page Blank (uspto)

C (続き) . . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P, 9-295839, A (積水化学工業株式会社) 18. 11 月. 1997 (18. 11. 97) 特許請求の範囲, 【001 7】, 図1 (ファミリーなし)	19-23 1-18, 24-29
Y	WO, 95/19885, A1 (MONSANTO COMPANY) 27. July. 1995 (27. 07. 95) 特許請求の範囲 & E P, 7416 40, A1 & US. 5455103, A & J P, 9-50807 8, A, 特許請求の範囲	1-29
Y A	J P, 6-127983, A (積水化学工業株式会社) 10. 5 月. 1994 (10. 05. 94) 特許請求の範囲 (ファミリーな し)	18-20 1-17, 21-29
P Y A	J P, 2000-7390, A (積水化学工業株式会社) 11. 1 月. 2000 (11. 01. 00) 特許請求の範囲 (ファミリーな し)	6-12 1-5, 13-29
A	J P, 2000-256043, A (積水化学工業株式会社) 1 9. 9月. 2000 (19. 09. 00) 特許請求の範囲 (ファミ リーなし)	1-29
A	J P, 2000-256044, A (積水化学工業株式会社) 1 9. 9月. 2000 (19. 09. 00) 特許請求の範囲 (ファミ リーなし)	1-29

this page blank (uspro)

6T

特 許 協 力 条 約

REC'D 21 SEP 2001

WIPO PC

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)

[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の登録記号 SK99WO	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/04383	国際出願日 (日.月.年) 03.07.00	優先日 (日.月.年) 01.07.99
国際特許分類(IPC) Int. Cl. C03C 27/12		
出願人(氏名又は名称) 積水化学工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
- ☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 4 ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 24.11.00	国際予備審査報告を作成した日 04.09.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 前田 仁志 電話番号 03-3581-1101 内線 3465	4T 9157

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

this Page Blank (uspto)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

- ☒ 明細書 第 1-56 ページ、
明細書 第 _____ ページ、
明細書 第 _____ ページ、
出願時に提出されたもの
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
付の書類と共に提出されたもの
- ☒ 請求の範囲 第 14, 15, 26, 27 項、
請求の範囲 第 _____ 項、
請求の範囲 第 _____ 項、
請求の範囲 第 1, 4, 8-13, 25, 28, 30, 31 項、
出願時に提出されたもの
PCT19条の規定に基づき補正されたもの
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
18,05,01 付の書類と共に提出されたもの
- ☒ 図面 第 1-10 ページ/図、
図面 第 _____ ページ/図、
図面 第 _____ ページ/図、
出願時に提出されたもの
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
付の書類と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、
出願時に提出されたもの
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
付の書類と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 2, 3, 5-7, 16-24, 29 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

this Page Blank (uspto)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性(A)	請求の範囲	1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 59-39748 A (旭硝子株式会社) 5. 3月. 1984
文献2: JP 6-198809 A (積水化学工業株式会社) 19. 7月. 1994
文献3: JP 11-147735 A (積水化学工業株式会社) 2. 6月. 1999
文献4: JP 9-295839 A (積水化学工業株式会社) 18. 11月. 1997
文献5: WO 95/19885 A1 (MONSANTO COMPANY) 27. July. 1995
文献6: JP 6-127983 A (積水化学工業株式会社) 10. 5月. 1994
文献7: JP 2000-7390 A (積水化学工業株式会社) 11. 1月. 2000
文献8: JP 2000-256043 A (積水化学工業株式会社) 19. 9月. 2000
文献9: JP 2000-256044 A (積水化学工業株式会社) 19. 9月. 2000

請求の範囲1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31

請求の範囲1, 4, 8-15, 25-28, 30, 31に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性、進歩性を有する。特に、合わせガラス用中間膜のそれぞれの面のエンボスの配置や間隔が規則的であっても、表裏のエンボスの配置間隔を異なるようにすることにより、モアレの発生を防止する点、合わせガラス用中間膜の溝形状のなかに分断壁を形成することにより、予備圧着時のシール不良を防止する点は、何れの文献にも開示されていない。

This Page Blank (uspto)

請求の範囲

1. (補正後) 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、

- 5 前記凹部は、底辺が連続した刻線状の模様を形成しており、
前記凸部の頭頂は、微細な凹部及び凸部を有する平面形状であり、かつ、
一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なるように形成されていることにより、
モアレ現象が発生しないことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

10

2. (削除)

3. (削除)

15

4. (補正後) 一方の面のエンボスの配置間隔 ($L1$) と、他方の面のエンボスの配置間隔 ($L2$) とは、 $(L1) < (L2)$ の関係にあり、
一方の面の凸部の配置位置の前後 ($L1 \times 0.25$) の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合は、一方の面の凸部の数の 50% 以下であることを特徴とする請求の範囲第 1 項記載の合わせガラス用中間膜。

20

5. (削除)

25 6. (削除)

7. (削除)

This Page Blank (uspto)

8. (補正後) 頭頂の表面の粗さ R_a が $2.5 \mu m$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第 1 又は 4 項記載の合わせガラス用中間膜。

5

9. (補正後) 頭頂の表面の粗さ R_a が $3.0 \mu m$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第 8 項記載の合わせガラス用中間膜。

10. (補正後) 平面形状は、幅が凸部の配置間隔の 20% 以上であることを特徴とする請求の範囲第 8 又は 9 項記載の合わせガラス用中間膜。

11. (補正後) 平面形状は、幅が一定であることを特徴とする請求の範囲第 8、9 又は 10 項記載の合わせガラス用中間膜。

15. 12. (補正後) 平面形状は、幅がランダムであることを特徴とする請求の範囲第 8、9、10 又は 11 項記載の合わせガラス用中間膜。

13. (補正後) 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、
20. 少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、
前記溝形状の内に分断壁が形成されていることにより、シール不良が発生しないことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

14. 分断壁は、高さが溝の深さより小さいことを特徴とする請求の範囲第 13
25. 項記載の合わせガラス用中間膜。

15. 分断壁は、等間隔で配置されていることを特徴とする請求の範囲第 12 又は 14 項記載の合わせガラス用中間膜。

This Page Blank (uspto)

23. (削除)

24. (削除)

5

10 25. (補正後) 溝形状は、断面積が一定であり、かつ、
分断壁は、最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝を形成している深さ分布を
有する
ことを特徴とする請求項13、14又は15記載の合わせガラス用中間膜。

15 26. 最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝は、10mm以下の配置間隔で
形成されていることを特徴とする請求の範囲第25項記載の合わせガラス用中間
膜。

20 27. 溝形状は、合わせガラス用中間膜の流れ方向に平行に形成されていること
を特徴とする請求の範囲第25又は26項記載の合わせガラス用中間膜。

28. (補正後) 熱可塑性樹脂シートは、可塑化ポリビニルアセタール樹脂シー
トからなることを特徴とする請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、
13、14、15、25、26又は27項記載の合わせガラス用中間膜。

25

29. (削除)

30. (追加) 凹溝と前記熱可塑性樹脂シートの押出方向との角度が25°未満
であることを特徴とする請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、13、

This Page Blank (uspto)

14、15、25、26、27又は28項記載の合わせガラス用中間膜。

31. (追加) 少なくとも一対のガラス間に、請求の範囲第1、4、8、9、10、11、12、13、14、15、25、26、27、28又は30項記載の
5 合わせガラス用中間膜を介在させ、一体化させてなることを特徴とする合わせガラス。

This Page Blank (uspto)

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年1月11日 (11.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/02316 A1


- (51) 国際特許分類⁷: C03C 27/12 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 和光化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒530-8565 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/04383 (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中嶋 稔 (NAKA-JIMA, Minoru) [JP/JP]; 〒528-0208 滋賀県甲賀郡土山町黒川1561-1 Shiga (JP). 三宮伊成 (SANNOMIYA, Isei) [JP/JP]; 〒520-3333 滋賀県甲賀郡甲南町希望ヶ丘2丁目26-13 Shiga (JP).
- (22) 国際出願日: 2000年7月3日 (03.07.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平11/187627 1999年7月1日 (01.07.1999) JP
特願平11/201747 1999年7月15日 (15.07.1999) JP
特願平11/218796 1999年8月2日 (02.08.1999) JP
特願平11/342172 1999年12月1日 (01.12.1999) JP
特願平11/347675 1999年12月7日 (07.12.1999) JP
特願2000/900 2000年1月6日 (06.01.2000) JP
特願2000/4685 2000年1月13日 (13.01.2000) JP
特願2000/26652 2000年2月3日 (03.02.2000) JP
- (74) 代理人: 安富康男 (YASUTOMI, Yasuo); 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 中央ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AU, BR, CA, KR, MX, SG, US, ZA.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[続葉有]


(54) Title: INTERLAYER FOR LAMINATED GLASS AND LAMINATED GLASS

(54) 発明の名称: 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス

表面 FRONT SIDE



裏面 BACK SIDE



断面 SECTION



(57) Abstract: An interlayer for laminated glasses which does not cause the moire phenomenon even when having an embossed pattern with grooves and ridges disposed regularly or arranged at a regular interval, hence has satisfactory workability in cutting or laminating, and is highly effective in expelling air in preliminary press bonding; and a high-quality laminated glass produced with the same which is almost free from quality defects caused by residual bubbles. The interlayer is highly effective in air expelling even without strictly controlling the air expelling initiation temperature in the preliminary press bonding, is excellent in nonblocking properties during storage, handleability during glass processing, and productivity, and can be easily and efficiently used under various processing conditions. It comprises a thermoplastic resin sheet having on each side thereof an embossed pattern comprising grooves and ridges.

[続葉有]

WO 01/02316 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正の受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、エンボスの配置や間隔が規則的な場合でもモアレ現象の出現がなく、従って裁断時や合わせ加工時の作業性が良好であり、かつ、予備圧着工程での脱気性に優れ、気泡の発生による品質不良が殆ど生じない高品質の合わせガラスを得ることができる合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供する。

本発明は、また、予備圧着工程時に脱気開始温度の制御を厳密に行わなくとも周縁部シール先行現象が発生することがない優れた脱気性を発揮し、構成体の周縁部シールのために加熱温度を上げる必要がない合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供する。

本発明は、更に、保管中のブロッキング性やガラス加工時の取扱い作業性及び生産性に優れると共に、予備圧着工程における脱気性とシール性に優れ、しかも、多様なユーザーの多様な加工条件に簡便かつ効率的に対応することができる合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供する。

本発明は、熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜である。

明細書

合わせガラス用中間膜及び合わせガラス

5 技術分野

本発明は、脱気性に優れた合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスに関する。

背景技術

- 10 ガラス板の間に、可塑化ポリビニルブチラル等熱可塑性樹脂シートからなる中間膜を挟み、互いに接着させて一体化してなる合わせガラスは、自動車、航空機、建築物等の窓ガラスに広く使用されている。

- このような合わせガラスは、外部から衝撃が加えられると、ガラス部分は破損しても、ガラスの間に介在された中間膜は容易には破損せず、また、ガラスの破
15 損後においてもガラスは中間膜に貼着した状態であるので、その破片が飛散することが少ない。従って、車両や建築物の中の人体がガラスの破片により傷害をうけることを防止することができる。

- このような合わせガラスは、通常、ガラス板の間に中間膜を挟み、これをニップロールに通して扱くか又はゴムバックに入れて減圧吸引し、ガラス板と中間膜
20 との間に残留する空気を脱気しながら予備圧着し、次いで、オートクレーブ内で加熱加圧して、本圧着を行うことにより製造される。

- 上記中間膜には、透明性、接着性、耐貫通性、耐候性等の基本性能が良好であることのほかに、保管中に中間膜同士がブロッキングしないこと、ガラス板の間に中間膜を挟む際の取扱い作業性が良好であること、更に空気の巻き込みによる
25 気泡の発生をなくすために、予備圧着工程での脱気性が良好であること等が要求される。

上記のような要求を満たすために、通常、中間膜の両面には微細な凹部と凸部とからなる多数のエンボスが形成されている。凹部と凸部の形態としては、例えば、多数の凸部とこれらの凸部に対する多数の凹部とからなる各種の凹凸模様や、

多数の凸条とこれらの凸条に対する多数の凹溝とからなる各種の凹凸模様を有するエンボス形状が開示されている。

また、エンボスの形状の、粗さ、配置、大きさ等の種々の形状因子も検討されており、例えば、特公平 1 - 3 2 7 7 6 号公報には、「軟質の熱可塑性樹脂よりなり、積層接着用中間膜として用いられる微細な凹凸（エンボス）の表面形状を有するフィルム又はシートの少なくとも片面が、このフィルム又はシートと一体成形された多数の独立した突出部を有し、かつ該突出部に対する凹部の全てを同一水準で連続せしめられた表面形状とされてなることを特徴とする熱可塑性樹脂製中間膜」が開示されている。

- 10 しかし、中間膜の両面に規則的なエンボスが形成されると、互いの回折面の干渉により、一般的にモアレ現象と呼称される縞状の回折像が出現する。

また、従来の凹凸模様は、通常ロールをサンドブラスト加工することによりランダムに設けられるので、十分な脱気が行ない難いものであった。

- 15 上記モアレ現象は、外観の面から好ましくないばかりか、中間膜の裁断時や合わせ加工の作業時に、キラキラと目につく干渉縞の変化等により、作業者の目を疲れさせたり、乗物酔いのような症状を生じさせ、その結果、作業性の低下をもたらすという問題点がある。また、規則的に配置されたエンボスが片面のみに付与された中間膜の場合であっても、それを複数枚重ね合わせて作業する際には、やはりモアレ現象が出現し、同様に作業性の低下を来すという問題点がある。

- 20 上記モアレ現象は、中間膜表面に形成されたエンボスの配置や間隔が規則的であればあるほど出現し易く、例えば、各エンボスの凸部の少なくとも 2 点間の距離が一定となるような配置にある場合や、中間膜の両面のエンボスの配置が同一である場合等には、殆どの場合、モアレ現象が出現する。

- 25 従って、例えば、格子模様、線条模様、一定の間隔をもつ広がりを持つ放射状模様等に形成されたエンボスは、モアレ現象が出現し易い代表的なエンボスの例と言える。

上記モアレ現象の出現とそれに伴う作業性の低下という問題点に対応するため、例えば、特開平 5 - 2 9 4 6 7 9 号公報には、「中間膜表面に配置が規定された多数の突起部を設け、その突起部より微細な凸部を有するエンボスを不規則に付

与する方法」が開示されている。

しかし、上記の方法では、上記モアレ現象の出現はかなり改善されるものの、突起部より微細な凸部を有するエンボスを突起部表面及び突起部が位置しない表面にも付与しているので、微細な凸部を有するエンボスの凹部に空気溜まりが発生し、予備圧着工程での脱気性が不十分になるという問題点があった。

また、特表平9-508078号公報等には、凹凸形状において溝形状を規則的に配置し、そのパターンを各面で25°以上に、より好ましくは90°にすることによってモアレを解消する中間膜が開示されている。

上述の方法において、モアレを解消するために90°の刻線を付与した形状は、刻線45°のロールを用いて熱転写されることが公知である。しかし、ロールの刻線の角度が大きくなるほど転写が容易でなくなる。一般には、転写流れに対して平行な縦刻線形状が最も容易に形成することができ、横刻線形状は転写の際に温度制御と高い圧力とを必要とする。

また、上述の方法では、予備圧着工程における脱気開始時の温度を厳密に制御しないと、合わせガラス構成体（例えば、ガラス／中間膜／ガラス）の周縁部が先にシールされる周縁部シール先行現象が発生し、構成体内部の脱気が更に不十分になるという問題点があった。

上記周縁部シール先行現象の発生を防止する手段として、溝形状の凹凸形状の大きさにより、脱気を開始するときの温度を管理し、脱気開始時の構成体圧着時にシール先行現象を防止したり、また、エンボスの粗さを大きくする方法もあるが、この場合、構成体の周縁部のシールを確実にを行うためには予備圧着工程における予備圧着温度を大幅に高める必要が生じるという問題点があった。

また、中間膜両面の刻線形状を成形性の観点から平行にすると、膜取扱い性、特に自着力においてその自着性が高くなるという問題点があった。

また、上記従来の中間膜は、保管中のブロッキング性、取扱い作業性及び予備圧着工程での脱気性は相当に改善されるが、例えば、面積が広い合わせガラスや曲率の大きい合わせガラスを製造する場合、又は、合わせガラスの生産性を上げる場合のように、厳しい条件のもとで脱気する場合には、脱気性及びシール性の点で十分に満足 of いくものではないという問題点があった。

即ち、上記のような厳しい条件のもとで脱気する場合には、特にガラス板と中間膜とのシール状態を全体にわたって均一にすることが難しく、脱気性及びシール性が不完全となり、オートクレーブ内で加熱加圧して本圧着する際に、シール不良部から加圧空気が侵入して、ガラス板と中間膜との間に気泡が発生しやすくなり、透明性に優れる合わせガラスを得ることができない。

このようなシール不良は、予備圧着条件を非常に狭い範囲で厳密に調節することにより、ある程度は改善されるが、適性温度範囲が非常に狭いので、気泡発生による品質不良が多発する。

また、上記開示にあるような、凹凸の形状や凹部の水準を全体にわたって均一にした中間膜を用いて合わせガラスを製造した場合、中間膜そのものが有する厚み差や、合わせガラス用として用いるガラスの厚み差や曲率差によるペアー差を十分に吸収することができないという問題点がある。

また、従来の中間膜の場合、多様なユーザーの多様な加工条件に対応するためには、例えば、それぞれに適応し得る凹凸形状を有するエンボスロール等を数多く準備して、それぞれのユーザーの加工条件に合致する種々の凹凸形状からなるエンボスを付与した多品種の中間膜を製造する必要がある、生産性の点で効率的でないという問題点もある。

更に、抜き脱気法により予備圧着を行う場合と、減圧脱気法により予備圧着を行う場合とでは、前者は加圧下で脱気され、後者は減圧下で脱気される等、予備圧着条件に大きな差があり、一方の設備しか擁していないところでは、予備圧着できない場合があった。

上述のとおり、脱気工程である予備圧着工程としては、一般に、ゴムロールを用いて合わせガラスを扱う抜き脱気方式とゴムバッグに入れて減圧することにより合わせガラス周辺から空気を抜き出す減圧脱気方式とがある。

減圧脱気方式における脱気工程としては、例えば、まず、十分に冷却（例えば 20℃）されたゴムバッグ内に、ガラス／中間膜／ガラスの構成の合わせガラスを入れ減圧を開始する。減圧保持時間を 10 分程度とし、ガラス／中間膜間の全体の空気を十分に除いた後に昇温し約 110℃まで加熱する。この時、ガラス／中間膜間はほぼ密着し、その後、常温近くまで冷却してから合わせガラスを取り

出し、次の本圧着工程へ移行する。

予備圧着工程において、減圧脱気方式を用いる場合、この工程は加熱－冷却サイクルからなるので、生産性を向上させるためには、ゴムバッグ内の初期温度を高くして、到達温度を低くすることが要求されている。

- 5 しかし、このゴムバッグ内の初期温度を高くしていくと、減圧時にガラス周辺部が先に潰れてしまい、中央部分の空気が抜けにくくなって残る。予備圧着工程で充分脱気できれば、残存する若干量の空気は、本圧着工程（例えば、 $130^{\circ}\text{C} \times 1.3\text{MPa} \times 1\text{時間}$ ）で中間膜中に溶解させることができるので透明な合わせガラスを得ることができるが、残存空気が多いと、本圧着工程でも空気を溶解
- 10 できなくなり、発泡状態となってしまう。また、到達温度を低くしていくと、ガラス周辺部のシールが完全でない部分が残る、その部分に、本圧着工程時の高压空気が浸入して発泡状態となってしまう。

- 15 更に、ガラス／中間膜／ガラスの構成の合わせガラスでは、ガラスの曲げ精度や自重のかかり方等により、ガラス同士が合わさろうとする部分と離れようとする部分ができることも、上述の現象の要因となっている。

- 20 従来のエンボスの凹凸の形状としては、例えば、ランダムな形状（山と谷が交互に存在する）や、四角錐、三角錐を配置した規則的な形状等が用いられており、それ以外の形状としては、例えば、特表平9-508078号公報で、減圧脱気方式には、溝を用いて空気の抜け道を造る方法が、減圧時のシール先行を防止するのに有効であることが開示されている。

- 25 しかし、この方法では、ゴムバッグ内の初期温度を高くすることができるものの、到達温度も同様に高くする必要があり、到達温度を低くすると本圧着時に空気の浸入を起こして発泡するという問題があった。即ち、従来のランダム形状のエンボスでは、初期温度 20°C で到達温度 85°C まで加熱すればよいものが、上記の方法では初期温度 35°C で到達温度は 95°C まで加熱しなければ発泡してしまい、溝又は山脈の深さ（高さ）、幅、ピッチの最適化を図っても、ある体積までエンボスを潰すことが必要なので、初期温度と到達温度とはほぼ平行に上方へ移動することとなり、脱気工程である予備圧着工程の生産性を向上させる効果が小さかった。

発明の要約

本発明は、上記に鑑み、エンボスの配置や間隔が規則的な場合でもモアレ現象の出現がなく、従って裁断時や合わせ加工時の作業性が良好であり、かつ、予備
5 圧着工程での脱気性に優れ、気泡の発生による品質不良が殆ど生じない高品質の合わせガラスを得ることができる合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供することを目的とする。

本発明は、また、予備圧着工程時に脱気開始温度の制御を厳密に行わなくとも周縁部シール先行現象が発生することがない優れた脱気性を発揮し、構成体の周
10 縁部シールのために加熱温度を上げる必要がない合わせガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供することも目的とする。

本発明は、更に、保管中のブロッキング性やガラス加工時の取扱い作業性及び生産性に優れると共に、予備圧着工程における脱気性とシール性に優れ、しかも、多様なユーザーの多様な加工条件に簡便かつ効率的に対応することができる合
15 せガラス用中間膜及びそれを用いてなる合わせガラスを提供することを目的とする。

本発明は、熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜（以下、中間膜ともいう）である。

本発明の第1の態様は、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボス
20 の配置間隔とが異なるように形成されている合わせガラス用中間膜である。

本発明の第1の態様においては、少なくとも片面の凹部が連続するように形成されていることが好ましく、更に、少なくとも片面の凹部の底辺が連続するように形成されていることがより好ましい。

本発明の第1の態様においては、また、一方の面のエンボスの配置間隔（ L_1 ）と、他方の面のエンボスの配置間隔（ L_2 ）とは、 $(L_1) < (L_2)$ の関
25 係にあり、一方の面の凸部の配置位置の前後（ $L_1 \times 0.25$ ）の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合は、一方の面の凸部の数の50%以下であることが好ましい。

本発明の第1の態様においては、更に、少なくとも片面の凹部は、刻線状の模

様を形成していることが好ましい。

本発明の第2の態様は、少なくとも片面の前記凹部は、底辺が連続した溝形状を有しており、かつ、同一面の前記凸部は、頭頂が平面形状を有している合わせガラス用中間膜である。

- 5 本発明の第2の態様においては、更に、凸部の頭頂の平面形状の上に微細な凹部及び凸部が形成されていることが好ましい。

本発明の第2の態様においては、頭頂の表面の粗さ R_a が $2.5\mu\text{m}$ 以上であることが好ましく、 $3.0\mu\text{m}$ 以上であることがより好ましい。

- 10 本発明の第2の態様においては、平面形状は、幅が凸部の配置間隔の20%以上であることが好ましい。

本発明の第2の態様においては、平面形状は、幅が一定であっても良く、幅がランダムであっても良い。

本発明の第3の態様は、少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、前記溝形状の内に分断壁が形成されている合わせガラス用中間膜である。

- 15 本発明の第3の態様においては、分断壁は、高さが溝の深さより小さいことが好ましい。

本発明の第3の態様においては、分断壁は、等間隔で配置されていることが好ましい。

- 20 本発明の第4の態様は、少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、同一水準になく、少なくとも片面は、表面粗さ(R_z)と陰原型の表面粗さ(R_{zv})との比が $R_{zv}/R_z \geq 0.25$ である合わせガラス用中間膜である。

本発明の第4の態様においては、溝形状は、線状に形成されていても良く、格子状に形成されていても良い。

- 25 本発明の第5の態様は、少なくとも片面の前記凹部は、連続した溝形状を有しており、同一面の前記凸部は、溝形状の分断部を有しており、かつ、前記分断部は、溝形状の底辺が前記凹部の連続した溝形状の底辺と同一水準にない合わせガラス用中間膜である。

本発明の第5の態様においては、凹部の溝形状と前記凸部の分断部の溝形状とが格子状を形成していても良く、ランダムな形状を形成していても良い。

本発明の第 5 の態様においては、凸部の分断部の溝形状の深さが一定であっても良く、ランダムであっても良い。

本発明の第 6 の態様は、少なくとも片面に凹溝が形成されており、前記凹溝と前記熱可塑性樹脂シートの押出方向との角度が 25° 未満であるガラス用中間膜
5 である。

本発明の第 7 の態様は、少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、前記溝形状は、断面積が一定であり、かつ、最大溝深さに対し 5 % 以上の深さをもつ溝が形成された深さ分布を有する合わせガラス用中間膜である。

本発明の第 7 の態様においては、最大溝深さに対し 5 % 以上の深さをもつ溝は、
10 10 mm 以下の配置間隔で形成されていることが好ましい。

本発明の第 7 の態様においては、溝形状は、合わせガラス用中間膜の流れ方向に平行に形成されていることが好ましい。

本発明においては、熱可塑性樹脂シートは、可塑化ポリビニルアセタール樹脂シートからなることが好ましい。

15 少なくとも一对のガラス間に、本発明の合わせガラス用中間膜を介在させ、一体化させてなる合わせガラスもまた本発明の 1 つである。

図面の簡単な説明

第 1 図は、実施例 1 ~ 3 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図
20 である。

第 2 図は、比較例 1 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図である。

第 3 図は、実施例 4 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図である。

25 第 4 図は、実施例 5 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図である。

第 5 図は、実施例 6 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図である。

第 6 図は、比較例 2 の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す模式図であ

る。

第7図は、実施例8及び実施例9で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第8図は、実施例10及び実施例11で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第9図は、比較例3で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第10図は、実施例12及び13で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を示す模式図である。

第11図は、実施例14及び15で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を示す模式図である。

第12図は、実施例16で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を示す模式図である。

第13図は、比較例4で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を示す模式図である。

第7図～第13図において、aは、凸部の配置間隔（ピッチ）を示し、bは、凸部頭頂の平面形状の幅を示し、cは、凹部の幅を示す。

第14図は、実施例17及び実施例18で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第15図は、実施例19及び実施例20で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第16図は、比較例5で得られた合わせガラス用中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図である。

第17図は、Rzの測定に用いる楔状の触針（先端幅1000 μ m、対面角90°）を示す斜視図である。

第18図は、本発明の第5の態様の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す斜視図である。

第19図は、本発明の第5の態様の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す平面図である。

第18図及び第19図においては、1は、凹部の溝形状を示し、2は、凸部の分断部を示し、3は、凸部の分断部の溝の深さを示す。

第20図は、本発明の第6の態様の合わせガラス用中間膜の一例を示し、(a)はその平面図、(b)は側面図である。

5 第20図において、4は、凹溝を示し、5は、エンボスを示す。

発明の詳細な開示

以下に本発明を詳述する。

本発明の中間膜は、熱可塑性樹脂シートからなる。

10 本発明において用いられる熱可塑性樹脂シートとしては、合わせガラス用中間膜に用いられる公知のシートを用いることができ、例えば、可塑化ポリビニルアセタール系樹脂シート、ポリウレタン系樹脂シート、エチレン-酢酸ビニル系樹脂シート、エチレン-エチルアクリレート系樹脂シート、可塑化塩化ビニル系樹脂シート等が挙げられる。これらの熱可塑性樹脂シートは、接着性、耐候性、耐貫通性、透明性等の合わせガラス用中間膜に必要とされる基本性能に優れるが、
15 なかでも、可塑化ポリビニルブチラール樹脂シートに代表される可塑化ポリビニルアセタール系樹脂シートが好適に用いられる。

上記可塑化ポリビニルアセタール系樹脂シートとしては、ポリビニルアセタール樹脂が主成分として用いられるものが好ましく、このポリビニルアセタール樹脂としては、例えば、ブチラール化度60～70モル%、重合度1000～2000のポリビニルブチラール樹脂が好適に使用される。

上記可塑化ポリビニルアセタール系樹脂シートに用いられる可塑剤としては、例えば、エチレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,3-プロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,4-プロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,4-ブチレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,2-ブチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルヘキソエート、ジプロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキソエート、
25

テトラエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジカプリエート、トリエチレングリコールジカプリエート等が挙げられる。

本発明においては、ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対して、これら可塑剤の添加量は20～60重量部の範囲内であるのが好ましい。

- 5 また、本発明の中間膜は、必要に応じて、熱安定剤、紫外線吸収剤、接着力調整剤等の各種添加剤を含有してもよい。

上記熱可塑性樹脂シートの膜厚は、合わせガラスに必要とされる耐貫通性等を考慮して適宜決定されれば良く、特に限定されるものではないが、従来の中間膜と同様に、0.2～2mmであることが好ましい。

- 10 本発明の中間膜においては、上記熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成されている。

上記エンボスの模様としては本発明の各態様の条件に反しない限り特に限定されず、多数の凸部とこれらの凸部に対する凹部とからなる各種の凹凸模様が挙げられる。これらの凹凸模様は規則的に分布していてもよく、不規則に分布していてもよいが、規則的に分布していることが好ましい。

- 15

上記凸部の高さは、全て同じであっても異なってもよく、上記凸部に対する凹部の深さも、全て同じであっても異なってもよい。

上記凸部の形状としては本発明の各態様の条件に反しない限り特に限定されず、三角錐、四角錐、円錐等の錐体；截頭三角錐、截頭四角錐、截頭円錐等の截頭錐体；頭部が山型や半球状である擬錐体等が挙げられる。上記凹部の形状としては、上記凸部に対応したものが挙げられる。

- 20

上記エンボスを形成する方法としては、エンボスロール法、カレンダーロール法、異形押出法、メルトフラクチャーを利用した押出リップエンボス法等が挙げられる。なかでも、定量的に一定の微細な凹部と凸部とからなるエンボスが得られる点で、エンボスロール法が好ましい。

- 25

上記エンボスロール法で用いられるエンボスロールとしては、例えば、金属ロール表面に酸化アルミニウムや酸化珪素等の研削材を用いてブラスト処理を行い、次いで表面の過大ピークを減少させるためにバーチカル研削等を用いてラッピングを行うことにより、ロール表面に微細なエンボス模様（凹凸模様）を形成した

もの、彫刻ミル（マザーミル）を用い、この彫刻ミルのエンボス模様（凹凸模様）を金属ロール表面に転写することにより、ロール表面に微細なエンボス模様（凹凸模様）を形成したもの、エッチング（蝕刻）によりロール表面に微細なエンボス模様（凹凸模様）を形成したもの等が挙げられる。

- 5 上記エンボスの形状において、ガラス板と中間膜との予備圧着工程での脱気の際の空気の抜けやすさは、凹凸形状の凹部の連続性に関係があり、凹部の間隔や配置は空気の抜けやすさに大きく影響しない。脱気の初期には凹凸形状の凹部の空気はガラスとの界面から選択的に凹部の溝に流入する。その後溝内の空気は溝を通して脱気されるが、この時溝内に残る空気量は中間膜が十分に吸収しうる量である。

- 10 上記凸部と上記凹部の寸法は本発明の各態様の条件に反しない限り特に限定されず、凸部の配置間隔（ピッチ）は $10\text{ }\mu\text{m}$ ～ 1 cm であることがより好ましく、更に好ましくは $50\text{ }\mu\text{m}$ ～ $1000\text{ }\mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $200\text{ }\mu\text{m}$ ～ $800\text{ }\mu\text{m}$ である。 $200\text{ }\mu\text{m}$ ～ $800\text{ }\mu\text{m}$ であると透明性が更に向上する。また、凸部の高さは $5\text{ }\mu\text{m}$ ～ $500\text{ }\mu\text{m}$ であることが好ましく、より好ましくは $20\text{ }\mu\text{m}$ ～ $100\text{ }\mu\text{m}$ である。更に、凸部の底辺の長さは $30\text{ }\mu\text{m}$ ～ $1000\text{ }\mu\text{m}$ であることが好ましい。なお、本明細書において、配置間隔とは、凹部又は凸部の中心から隣接する凹部又は凸部の中心までの距離を意味する。

- 20 予備圧着時のエンボスの潰れ性にはエンボスの体積が大きく影響する。エンボスの体積を決定するのは、凸部の間隔や配置、凸部の突平面の広がりである。凸部の突平面が広いほどエンボスの体積を大きく設定できる。このためエンボスの粗さとしては小さく設定できることになる。エンボスの体積が大きく設定できるとシール先行の問題が生じない合わせガラス用中間膜を得ることができる。予備圧着時の周辺シールに必要な温度では、合わせガラス用中間膜は充分流動状態となり、エンボスの粗さがある一定の範囲にあれば充分周辺をシールすることが可能となる。

本発明の第1の態様は、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なるように形成されている合わせガラス用中間膜である。

本発明の第1の態様によれば、中間膜の一方の面のエンボスの配置間隔と他方

の面のエンボスの配置間隔とを異なるように形成することにより、エンボスの配置や間隔が比較的に規則的な場合であっても、上記モアレ現象の出現を効果的に抑制することができる。

一般的に、モアレ現象の出現は、中間膜の両面のエンボスの配置や間隔が同等に近いほど起こり易い。従って、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とを異なるように形成すること、即ち、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とに意識的に差を設けることにより、各面のエンボスの配置や間隔が比較的に規則的であってもモアレ現象の出現を効果的に抑制することが可能となる。

本発明の第1の態様においては、少なくとも片面の凹部が連続するように形成されていることが好ましい。

中間膜の少なくとも片面のエンボスの凹部を連続したものとするにより、エンボスの凹部は連通し、予備圧着工程での脱気性を著しく向上させることができるので、得られる合わせガラスは、気泡の発生による品質不良が殆ど生じない高品質のものとなる。更に、中間膜の少なくとも片面の凹部の底辺が連続するように形成されていることがより好ましい。

本発明の第1の態様においては、中間膜の一方の面のエンボスの配置間隔が他方の面のエンボスの配置間隔に対し1.25倍以上となるように形成されていることが好ましい。他方の面のエンボスの配置間隔に対する一方の面のエンボスの配置間隔が1.25未満であると、モアレ現象の出現を抑制する効果が不十分となることがある。より好ましくは1.3倍以上である。

本発明の第1の態様においては、また、一方の面のエンボスの配置間隔(L_1)と、他方の面のエンボスの配置間隔(L_2)とが、 $(L_1) < (L_2)$ の関係にあり、一方の面の凸部の配置位置の前後($L_1 \times 0.25$)の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合は、一方の面の凸部の数の50%以下であることが好ましい。凸部が上記の配置条件を満たす場合、同様に、凹部も上記の配置条件を満たすことになる。即ち、一方の面の凹部の配置位置の前後($L_1 \times 0.25$)の範囲内に、他方の面の凹部が存在する割合は、一方の面の凹部の数の50%以下であることが好ましい。なお、本明細書において、凸部又は凹部の配置

位置とは、凸部又は凹部の中心の位置を意味し、凸部又は凹部が存在するとは、凸部又は凹部の中心が存在することを意味する。一方の面のエンボスと他方の面のエンボスとがこの条件を満たすように配置されている場合は、モアレ現象の出現を効果的に抑制することができる。より好ましくは30%以下であり、更に好ましくは10%以下であり、0%であること、即ち、一方の面の凸部又は凹部の配置位置の前後（ $L1 \times 0.25$ ）の範囲内に、他方の面の凸部又は凹部が全く存在しないことが特に好ましい。

本発明の第1の態様においては、更に、少なくとも片面の凹部が、刻線状の模様を形成していることが好ましい。

エンボス凹部の模様としては、刻線状以外に格子状、放射状、半球状等も挙げられるが、中間膜の少なくとも片面の凹部の模様を刻線状とすることにより、予備圧着工程での脱気性が更に向上する。

本発明の第1の態様は、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なるように形成されている、即ち、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とに意識的に差が設けられているので、エンボスの配置や間隔が規則的な場合でも、モアレ現象の出現がなく、従って裁断時や合わせ加工時の作業性が良好なものとなる。

また、少なくとも片面の凹部が連続するようなエンボスを形成することにより、エンボス凹部は連通するので、合わせガラス加工時の予備圧着工程における脱気性に優れたものとなる。従って、得られる合わせガラスは、気泡の発生による品質不良を殆ど生じない高品質のものとなる。

更に、一方の面のエンボスの配置間隔が他方の面のエンボスの配置間隔に対し1.25倍以上となるように、又は、一方の面の凸部の配置位置の前後（ $L1 \times 0.25$ ）の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合が、一方の面の凸部の数の50%以下であるようにエンボスを形成することにより、モアレ現象の抑制効果は一段と向上する。

また、少なくとも片面の凹部の模様が刻線状となるようなエンボスを形成することにより、脱気性向上効果は一段と向上する。

本発明の第2の態様は、少なくとも片面の凹部は、底辺が連続した溝形状を有

しており、同一面の凸部は、頭頂が平面形状を有している合わせガラス用中間膜である。

本発明の第2の態様では、少なくとも片面の凹部を底辺が連続した溝形状とすることにより、著しい脱気性向上効果を得ることができる。

- 5 また、本発明の第2の態様においては、凸部の頭頂を平面形状体とする。上記凸部の頭頂の面積が広いほどエンボス凸部の体積が大きくなるので、エンボスの平均表面粗さを相対的に小さくすることができ、予備圧着工程における合わせガラス構成体の上記周縁部シール先行現象の発生を効果的に抑制することが可能となる。また、中間膜は予備圧着工程における合わせガラス構成体の周縁部シール
- 10 に必要な通常の温度で十分に流動状態となり得るので、通常の温度で十分に周縁部シールを行うには、エンボスの平均表面粗さが $100\mu\text{m}$ 以下であるのが好ましく、 $70\mu\text{m}$ 以下であるのがより好ましい。

- 本発明の第2の態様では、少なくとも片面の凹部は、底辺が連続した溝形状を有しており、同一面の凸部は、頭頂が平面形状を有しているので、凸部の延長方
- 15 向に対し直交する断面が台形状を有しており、凸部の頭頂の面積が大きくなり、それに伴って凸部の体積も大きくなり、予備圧着工程における合わせガラス構成体の周縁部シール先行現象の発生を効果的に抑制することができる。従って、予備圧着工程において合わせガラス構成体の中央部近傍に存在する空気も効果的に脱気され得る。

- 20 上記凸部は、更に、頭頂の平面形状の上に微細な凹部及び凸部が形成されてなることが好ましい。凸部の頭頂を平面にすることにより、中間膜の自着性が高くなることがあるが、該平面部により微細な凹部及び凸部を形成することにより、得られる中間膜の自着性を抑えることができ、膜取扱い性が良好となる。

- 上記頭頂の表面の粗さは、 R_a が $2.5\mu\text{m}$ 以上であることが好ましい。 R_a
- 25 が $2.5\mu\text{m}$ 以上であれば、中間膜同士を合わせて定法にて保管しても、中間膜同士の接触面積を小さくすることができるので、自着性が問題のないレベルとなる。より好ましくは、 R_a が $3.0\mu\text{m}$ 以上である。

図7は後述する本発明の実施例8及び実施例9で得られた中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を示す模式図であるが、図7において、 a はエンボス凸部の配置

間隔（ピッチ）を表し、 b はエンボス凸部頭頂の平面形状の幅を表す。

- 本発明の第2の態様においては、上記平面形状の幅（ b ）が凸部の配置間隔（ a ）の20%以上、即ち、 b/a が20%以上であることが好ましい。 b/a が20%未満であると、凸部の体積向上効果及びそれに伴う周縁部シール先行現象の発生防止効果を十分に得られないことがある。一方、 b/a が100%になると実質的にエンボス凹部がなくなることがあるので、 b/a は100%未満であることが好ましく、より好ましくは90%以下である。

また、本発明の第2の態様においては、上記平面形状の幅が全て一定であっても良いし、部分的に異なる幅、即ち、ランダムな幅であっても良い。

- 10 本発明の第2の態様においては、その一方の面の凹凸形状の間隔に対して他方の面の凹凸形状の間隔が同一でないことが好ましい。同一であると、モアレ現象が生じ易い。

本発明の第2の態様における、上記のエンボスの模様（凹凸の模様）としては特に限定されず、例えば、刻線状、格子状、放射状、半球状等が挙げられる。

- 15 本発明の第2の態様は、少なくとも片面の上記凹部の底辺が連続した溝形状を有しているので、上記凹部の底辺は連続しており、予備圧着工程において優れた脱気性を発揮する。

- また、同一面の上記凸部の頭頂が平面形状を有しているので、上記凸部の頭頂の面積及び上記凸部の体積は大きくなり、予備圧着工程における合わせガラス構成体の周縁部シール先行現象の発生は効果的に抑制される。従って、合わせガラス構成体の中央部近傍に存在する空気も効果的に脱気される。特に、上記凸部の配置間隔（ピッチ）に対する上記凸部頭頂の平面形状の幅の比率を20%以上とすることにより、上記特性は一段と向上する。

- 25 本発明の第3の態様は、少なくとも片面の上記凹部は、溝形状を有しており、上記溝形状の内に分断壁が形成されている合わせガラス用中間膜である。

本発明の第3の態様においては、上記溝形状の内に分断壁が形成されている。溝内に分断壁を有することにより、溝底部まで十分にシールできない場合でも、必ず分断壁が溝の底部より上部に位置し、分断壁により中間膜とガラス板との間がシールされることになりシール条件を緩和することができる。

上記分断壁の高さは、溝の深さより小さいことが好ましい。上記分断壁の高さが、溝形状の深さより大きいと脱気及びシールが不十分となる場合がある。

上記分断壁は、等間隔で配置されていることが好ましい。上記分断壁が、等間隔で配置されていないと脱気が効率よく進行しないことがある。

- 5 本発明の第3の態様においては、その一方の面の凹凸形状の間隔に対して他方の面の凹凸形状の間隔が同一でないことが好ましい。同一であるとモアレ現象が生じやすい。

- 本発明の第4の形態は、少なくとも片面の上記凹部は、溝形状を有しており、同一水準になく、少なくとも片面は、表面粗さ (R_z) と陰原型の表面粗さ (R_{zv}) との比が $R_{zv} / R_z \geq 0.25$ である合わせガラス用中間膜である。
- 10

- 上記 R_z は、少なくとも片面のエンボスの表面粗さを表し、円錐状の触針（先端曲率半径 $5 \mu\text{m}$ 、頂角 90° ）を用い、JIS B 0601に基づいて測定される10点平均粗さであり、上記 R_{zv} は、少なくとも片面のエンボスの陰原型の表面粗さを表し、図17に示す楔状の触針（先端幅 $1000 \mu\text{m}$ 、対面角 90° ）を用い、この触針を先端幅に対して直交する方向に移動させ、JIS B 0601に基づいて測定される10点平均粗さである。
- 15

なお、本明細書において、「同一水準になく」とは、溝の深さが均一ではないことを意味する。

- 上記 R_z は、よく知られた通常の10点平均粗さを意味するもので、一般に、デジタル形の触針電気式表面粗さ測定器によって測定される。
- 20

また、上記 R_{zv} も、一般に、デジタル形の触針電気式表面粗さ測定器によって測定される。

- 上記 R_{zv} は、換言すれば、シート表面のエンボスの凸部を凹部とし、かつ、凹部を凸部とした場合について、楔状の触針（先端幅 $1000 \mu\text{m}$ ）を用いて測定される10点平均粗さといえることができる。ここで、楔状の触針の先端幅を $1000 \mu\text{m}$ としたのは、エンボスの凸部及び凹部の間隔（通常は $200 \sim 1000 \mu\text{m}$ ）を考慮したもので、このような先端幅 $1000 \mu\text{m}$ の触針を用いることにより、エンボスの凹部のうち、特に深い凹部の形状変化が測定される。
- 25

上記 R_{zv} は、エンボスの凹部の水準を表すパラメーターとなるもので、脱気

の際の空気の抜けやすさ及びシール性と密接な関係がある。また、上記 R_z は、エンボスの凸部の状態を表すパラメーターとなるもので、空気の移動に対する抵抗となるとともに、合わせ加工時のエンボスの潰れやすさと密接な関係がある。

上記 R_{zv} と R_z との関係を種々検討した結果、 $R_{zv} / R_z \geq 0.25$ の関係を満たしていると、予備圧着工程での脱気性及びシール性に優れ、オートクレーブ内で加熱加圧して本圧着する際に、シール不良部から加圧空気が侵入して、ガラス板と中間膜との間に気泡が発生し難い中間膜が得られることを見出した。

なお、中間膜同士のブロッキングは保管中に重ねられる中間膜の枚数にもよるが、通常、10点平均粗さ (R_z) が $20 \sim 100 \mu\text{m}$ の中間膜が使用され、しかもこのような中間膜は $500 \sim 1000$ 枚程度の自重を考慮すればよく、そのような状態での荷重では、中間膜が上述の特定の条件を満たしておれば、耐ブロッキング性が良好であるとともに、保管中や合わせ加工の際の取扱い作業が容易であることも判った。

本発明の第4の態様においては、その両面が特定の表面粗さになっているものが好ましいが、一方の面のみが特定の表面粗さになっていて、他方の面は従来の微細な凹凸からなるエンボスが形成されたものであってもよい。

本発明の第4の態様において、溝形状は線状に形成されていてもよく、格子状に形成されていてもよい。

本発明の第5の態様は、少なくとも片面の凹部は連続した溝形状を有しており、同一面の凸部は溝形状の分断部を有しており、かつ、該分断部の溝形状の底辺が凹部の連続した溝形状の底辺と同一水準にない合わせガラス用中間膜である。

上記凸部の溝形状の分断部は、主として凹凸の大きさを制御する機能を果たすものであり、上記分断部を多くすると凹凸の体積が小さくなるので、特に合わせガラスの周辺部のシールがし易くなり、逆に上記分断部を少なくすると凹凸の体積が大きくなるので、合わせガラスの周辺部が先にシールされ合わせガラスの中央部に空気が残存してしまうことを効果的に防止することができる。

上記凸部の分断部の溝形状は任意に制御することができるので、凹部の連続した溝形状による優れた脱気性と凸部の分断部の溝形状による優れたシール性とを兼備する中間膜を、多様なユーザーの多様な加工条件に対応して簡便かつ効率的

に得ることが可能となる。

図18は本発明の第5の態様の合わせガラス用中間膜のエンボス模様を示す斜視図であり、図19はその平面図である。

5 本発明の第5の態様においては、凹部の溝形状1と凸部の分断部2の溝形状とは、格子状を形成していても良いし、ランダムな形状を形成していても良いが、格子状であることがより好ましい。

また、本発明の第5の態様においては、凸部の分断部の溝の深さ3は、一定の深さであっても良いし、ランダムな深さであっても良いが、一定の深さであることがより好ましい。

10 本発明の第5の態様においては、特定の条件を満たすエンボスが中間膜の両面に形成されていることが好ましいが、中間膜の一方の面のみに特定の条件を満たすエンボスが形成されており、他方の面には従来の通常のエンボスが形成されているものであっても良い。

15 本発明の第5の態様においては、少なくとも片面の凹部が連続した溝形状を有しているため、合わせガラス加工時の予備圧着工程において、熱や加圧によりエンボスの凹凸が潰れても、凹部の連続した溝形状は最終段階まで残る。従って、十分な脱気を行うことができる。

20 また、本発明の第5の態様においては、凹部に対する凸部が分断部を有しており、しかも、この分断部の溝形状の底辺が凹部の連続した溝形状の底辺と同一水準にないので、凸部の分断部の溝形状を制御することにより、合わせガラス加工時のシール性を優れたものとすることができる。更に、凸部の分断部の溝形状を制御することにより、多様なユーザーの多様な加工条件に簡便かつ効率的に対応することができる。

25 本発明の第6の態様は、少なくとも片面に凹溝が形成されており、該凹溝と熱可塑性樹脂シートの押出方向との角度が25°未満である合わせガラス用中間膜である。

本発明の第6の態様において用いられる熱可塑性樹脂シートに形成された凹溝と、熱可塑性樹脂シートの押出方向とのなす角度が大きすぎると、特に抜き脱気法により予備圧着を行い合わせガラスを製造する際に、合わせガラスに発泡（気

泡)が発生しやすくなり、また、凹溝が、シートの縁部にかかる、オートクレーブ内で加熱加圧して本圧着を行う際に、シール不良が発生し、空気を巻き込むことがあるので、 25° 未満に限定され、好ましくは 15° 未満である。

上記凹溝は、連続した溝であり、複数の凹溝がある場合、互いの深さ、幅、ピッチは一定であるのが好ましいが、溝底部に適度なうねりがあってもよいし、互いの深さ、幅、ピッチが異なって不規則に設けられていてもよい。凹溝の断面形状としては特に限定されず、例えば、V字型、U字型、コの字型等が挙げられる。

上記凹溝の深さは、浅すぎると脱気性が低下し、深すぎるとシール不良が発生しやすくなるので、 $5\sim 500\mu\text{m}$ が好ましく、 $20\sim 70\mu\text{m}$ がより好ましい。

また、凹溝の幅は、狭すぎると脱気性が低下し、広すぎるとシール不良が発生しやすくなるので、 $20\sim 100\mu\text{m}$ が好ましい。更に、凹溝の配置間隔(ピッチ)は、狭すぎると脱気性が低下し、広すぎるとシール不良が発生しやすくなるので、 $0.1\sim 10\text{mm}$ が好ましく、より好ましくは、 $0.2\sim 1\text{mm}$ である。

本発明の第6の態様において、凹溝は、熱可塑性樹脂シートの少なくとも片面に設けられていればよく、片面のみに設けられていてもよく、両面に設けられていてもよいが、脱気性を確保するためには両面に設けられているのが好ましい。

本発明の第6の態様において、熱可塑性樹脂シートには、凹溝以外にも、その両面に微細な凹凸からなる多数のエンボスが形成されている。該微細な凹凸の分布は、規則的に設けられていてもよいし、不規則に設けられていてもよい。また、凹凸における深さ及び高さは、すべて同じであってもよいし、異なってもよい。

本発明の第6の態様は、上述の構成よりなるので、合わせガラス加工時の予備圧着工程、特に扱き脱気法において、熱や加圧によりエンボスの凹凸が潰れても、凹溝は最終段階まで残る。従って、十分な脱気を行うことができる。

予備圧着工程が扱き脱気法による場合、予備圧着工程における空気の抜けやすさは、凹部全体に対する凹溝の占める比率及び凹溝の平滑性のみに対して密接な関係があり、凸部の間隔、配置にはあまり影響しない。

本発明の第6の態様においては、押し出し方向に平行な凹溝を設けることにより、例えば、山脈状の凸形状を設け、格子状に脱気通路を設けた場合であって、



山脈に対して直角に脱気した場合であっても空気の通路を確保でき、そのため、山脈に直角方向に脱気しても、空気を堰き止めることがないので空気溜まりが発生しない。

更に、近年の合わせガラスの製造方法によれば、中間膜の巻き流れ方向（即ち、
5 一般的には、熱可塑性樹脂シートの押出方向）に沿って合わせガラスを構成し、巻き流れ方向に沿って抜き脱気をすることが多いので、中間膜の巻き流れ方向に沿って凹溝を付与した方が、予備圧着工程の際、中間膜の周辺部のシール性が優れたものとなる。

また、合わせガラスの積層体を予備圧着する場合、多くの加工メーカーでは、
10 ガラスの湾曲による割れを防止するために、積層体をマルチロールに挿入する際の初期スピードと離脱前のスピードとを通常のスปีドより、明らかに遅くして通すので、積層体の前後のシール状態は、積層体の前後に当たるエンボスの粗さや凹溝が大きくても十分にシールすることができ、積層体の側端に凹溝がなければ側端のシール性も問題とならない。

15 本発明の第7の態様は、少なくとも片面の凹部が、溝形状を有しており、該溝形状は、断面積が一定であり、かつ、最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝が形成された深さ分布を有する合わせガラス用中間膜である。

本発明の第7の態様においては、少なくとも片面の凹部が、溝形状を有しており、該溝形状の断面積を一定に保ちつつ、溝の深さを部分的に浅くすることにより、
20 り、最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝が形成された深さ分布を有するので、減圧脱気方式における脱気工程において、減圧開始時には空気の通り道が確保され、昇温時には浅い部分がガラスと密着しやすくなりシール性が向上する。

上記最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝は、10mm以下の配置間隔（ピッチ）で形成されていることが好ましい。このピッチが10mmを超えると、
25 脱気工程において、合わせガラスの周辺部分の発泡が問題となることがある。より好ましくは、2mm以下の配置間隔である。

本発明の第7の態様においては、溝形状が、中間膜の流れ方向に付与されることが好ましい。なお、本明細書において、「流れ方向」とは、合わせガラスの生産ライン上を合わせガラス積層体が移動する方向を意味する。それにより、

溝形状を中間膜に転写させるためのロール形状の成形が容易になるとともに、中間膜への転写も容易となる。また、抜き脱気方式における脱気工程において、空気の抜き方向が中間膜の流れ方向であることから好ましい。

上記溝形状は、本発明の第7の態様の中間膜の少なくとも一方の表面に形成されていけばよいが、両面に形成されるのが好ましい。溝形状が、本発明の中間膜の少なくとも片面に形成されると、例えば、ガラス内面の粗さ分布がある場合や黒セラ印刷による段差等を吸収する面のみに用いる場合、本発明の中間膜を用いることで発泡を防止することができる。

本発明の第7の態様の中間膜は、減圧脱気方式により脱気工程を行う場合に好適に用いられるが、溝の粗さを細かくすること、例えば溝深さを30 μm 程度より小さくすることにより、抜き脱気方式における脱気工程を用いる場合にも使用することができる。

上記溝形状を付与する方法としては、例えば、金属ロール又は平板（プレス板）の表面を、凸状（山脈状）に加工して、それを中間膜に転写させる方法が挙げられる。

また、上記溝形状において、溝の断面積を一定にして溝深さを変化させるためには、金属ロール又は平板（プレス板）の表面の山を、部分的に凹ませることにより可能であり、特に、特定形状のミルをこれらの表面に押しつけることにより溝深さを変化させる方法によれば、得られる溝の断面積を容易に一定に保つことができるので好ましい。これに対して、金属ロール又は平板（プレス板）の表面の山脈を、バイト等で削って山高さを減らすと、その部分の断面積は減少してしまうことになる。

本発明の中間膜は、合わせガラスを作製するために用いられる。少なくとも一対のガラス間に、本発明の中間膜を介在させ、一体化させることにより、合わせガラスを得ることができる。

上記ガラス板としては特に限定されず、例えば、無機ガラス；ポリカーボネート板、ポリメチルメタクリレート等の有機ガラス板等が挙げられる。

上記合わせガラスの構成としては、本発明の中間膜が2枚のガラス板の間に挟まれていれば特に限定されず、ガラス板／中間膜／ガラス板よりなる三層構造に

限定されず、ガラス板／中間膜／ガラス板／中間膜／ガラス板等よりなる多層構造でもよい。

本発明の中間膜を用いて合わせガラスを製造する方法としては特に限定されず、通常の合わせガラスの製造方法と同様に、少なくとも一対のガラス間に中間膜を挟み、先ず予備圧着を行って脱気及び仮接着をした後、例えばオートクレーブ中で本圧着を行うことにより、所望の合わせガラスを得ることができる。

本発明の中間膜として、例えば、可塑化ポリビニルブチラール樹脂シートからなる中間膜を用いて合わせガラスを製造する場合、例えば、次のような手順で予備圧着と本圧着とを行えばよい。

10 予備圧着は、二枚の透明な無機ガラス板の間に中間膜を挟み、この積層体をニップロールに通し、例えば、圧力2～1000kPa、温度50～100℃の条件で扱いて脱気しながら予備圧着する方法（扱き脱気法）、又は、上記積層体を入れたゴムバックを排気系に接続して－40～－75kPaの真空（絶対圧力36～1kPa）に吸引減圧しながら温度を上げ、60～100℃で予備圧着する
15 方法（減圧脱気法）等により行われる。

予備圧着された積層体は、常法によりオートクレーブを用いるか、又は、プレスを用いて、温度120～150℃、圧力200～1500kPaの条件下で本圧着され、合わせガラスが製造される。

このようにして得られる合わせガラスもまた、本発明の1つである。

20

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

（実施例1）

25 ポリビニルブチラール樹脂（平均重合度1700、残存アセチル基1モル%、ブチラール化度65モル%）100重量部に対し、可塑剤としてトリエチレングリコールジ－2－エチルブチレート40重量部を添加混合し、この混合物を押出機により熔融混練し押出金型よりシート状に押出して、厚さ0.76mmのポリビニルブチラール樹脂シート（PVBシート）を得た。

一対のエンボスロールのうち、一方の金属ロール表面に刻線状のエンボス模様（凹凸模様）を有するエンボス形成用の彫刻ミル（マザーミル）を押し付け、金属ロールと彫刻ミルとを回転させることにより、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写した。次いで、彫刻ミルをそのエンボス模様の配列単位で金属ロールの軸方向に順次移動させ、上記と同様の操作で、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写して、刻線状のエンボス模様が規則的に形成されたエンボスロールを製作した。なお、彫刻ミルのエンボスの配置間隔は $250\mu\text{m}$ であった。

また、上記一対のエンボスロールのうち、他方の金属ロール表面に刻線状のエンボス模様を有する彫刻ミル（マザーミル）を押し付け、金属ロールと彫刻ミルとを回転させることにより、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写した。次いで、彫刻ミルをそのエンボス模様の配列単位で金属ロールの軸方向に順次移動させ、上記と同様の操作で、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写して、刻線状のエンボス模様が規則的に形成されたエンボスロールを作製した。なお、上記彫刻ミルのエンボスの配置間隔は $320\mu\text{m}$ であった。

上記で得られたPVBシート（ 0.76mm 厚）を上記で得られた一対のエンボスロールに通して、両面に刻線状のエンボス模様が規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。

（実施例2）

一方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボスの配置間隔を $300\mu\text{m}$ とし、他方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボスの配置間隔を $375\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例1の場合と同様にして、両面に刻線状のエンボス模様が規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。

（実施例3）

一方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボスの配置間隔を $300\mu\text{m}$ とし、他方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボスの配置間隔を $430\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例1の場合と同様にして、両面に刻線状のエンボス模様が規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる



る合わせガラス用中間膜を製造した。

図 1 に実施例 1 ～ 3 で得られた合わせガラス用中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様（凹凸模様）を模式的に示した。

（比較例 1）

- 5 両方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボスの配置間隔を $300\text{ }\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例 1 の場合と同様にして、両面に刻線状のエンボス模様が規則的に形成され、かつ、両面のエンボスの配置間隔が同一である合わせガラス用中間膜を製造した。

- 10 図 2 に比較例 1 で得られた合わせガラス用中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様（凹凸模様）を模式的に示した。

（実施例 4）

- 15 ポリビニルブチラール樹脂（平均重合度 1700、残存アセチル基 1 モル%、ブチラール化度 65 モル%）100 重量部に対し、可塑剤としてトリエチレングリコール—ジ—2—エチルブチレート（3GH）40 重量部を添加混合し、この混合物を押出機により熔融混練し押出金型よりシート状に押出して、厚さ 0.76 mm のポリビニルブチラール樹脂シート（PVB シート）を得た。

- 20 一対のエンボスロールのうち、一方の金属ロール表面に半球状のエンボス模様を有する彫刻ミル（マザーミル）を押し付け、金属ロールと彫刻ミルとを回転させることにより、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写した。次いで、彫刻ミルをそのエンボス模様の配列単位で金属ロールの軸方向に順次移動させ、上記と同様の操作で、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写して、半球状のエンボスが規則的に形成されたエンボスロールを作製した。なお、彫刻ミルのエンボスの配置間隔は $200\text{ }\mu\text{m}$ であった。

- 25 また、上記一対のエンボスロールのうち、他方の金属ロール表面に半球状のエンボス模様を有する彫刻ミル（マザーミル）を押し付け、金属ロールと彫刻ミルとを回転させることにより、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写した。次いで、彫刻ミルをそのエンボス模様の配列単位で金属ロールの軸方向に順次移動させ、上記と同様の操作で、彫刻ミルのエンボス模様を金属ロールに転写して、半球状のエンボスが規則的に形成されたエンボスロールを作製した。なお、彫刻

ミルのエンボスの配置間隔は $300\text{ }\mu\text{m}$ であった。

- 上記で得られたPVBシート（ 0.76 mm 厚）を上記で得られた一对のエンボスロールに通して、両面に半球状のエンボスが規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。得られた中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様を図3に示した。

（実施例5）

- 彫刻ミル（マザーミル）のエンボス模様を刻線状とし、かつ、一方の彫刻ミルのエンボスの配置間隔を $250\text{ }\mu\text{m}$ とし、他方の彫刻ミルのエンボスの配置間隔を $300\text{ }\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例4の場合と同様にして、両面に刻線状のエンボスが規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。得られた中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様を図4に示した。

（実施例6）

- 彫刻ミル（マザーミル）のエンボス模様を格子状とし、かつ、一方の彫刻ミルのエンボスの範囲間隔を $200\text{ }\mu\text{m}$ とし、他方の彫刻ミルのエンボスの配置間隔を $400\text{ }\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例4の場合と同様にして、両面に格子状のエンボスが規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。得られた中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様を図5に示した。

（実施例7）

- 一方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボス模様を配置間隔が $220\text{ }\mu\text{m}$ の刻線状とし、他方の彫刻ミルのエンボス模様を配置間隔が $320\text{ }\mu\text{m}$ の格子状としたこと以外は実施例4の場合と同様にして、一方の面に刻線状のエンボスが規則的に形成され、また、他方の面に格子状のエンボスが規則的に形成され、かつ、一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なる合わせガラス用中間膜を製造した。

（比較例2）

両方の彫刻ミル（マザーミル）のエンボス模様を配置間隔が $210\text{ }\mu\text{m}$ の刻線

状としたこと以外は実施例 4 の場合と同様にして、両面に刻線状のエンボスが規則的に形成され、かつ、両面のエンボスの配置間隔が同一である合わせガラス用中間膜を製造した。得られた中間膜の表面、裏面及び断面のエンボス模様を図 6 に示した。

- 5 実施例 1 ～ 7 及び比較例 1 及び 2 で得られた 9 種類の間膜について、それぞれの面のエンボスの平均表面粗さ (R_z) 及び平均配置間隔 (S_m) を以下の方法で測定した。結果を表 1 及び表 2 に示した。

〔 R_z の測定〕

- 10 デジタル型の触針電気式表面粗さ測定器 (商品名「SE-2000」、小坂研究所社製) により、円錐状の触針 (先端曲率半径 $5\mu\text{m}$ 、頂角 90°) を用い、JIS B 0601 に準拠して、中間膜のそれぞれの面のエンボスの 10 点平均表面粗さ { $R_z (\mu\text{m})$ } を測定した。

〔 S_m の測定〕

- 15 顕微鏡で観察して、中間膜のそれぞれの面のエンボスの平均配置間隔 { $S_m (\mu\text{m})$ } を測定した。

また、上記 9 種類の間膜について、モアレ現象の出現の有無を以下の方法で評価した。結果を表 1 及び表 2 に示した。

〔モアレ現象の出現の有無〕

- 20 中間膜をゆっくり連続的に移動させながら、目視で観察し、モアレ現象の出現の有無を確認した。

次いで、上記 9 種類の間膜のそれぞれを使用して、次の 2 つの方法 (抜き脱気法及び減圧脱気法) で予備圧着を行い、次いで本圧着を行って、9 種類の合わせガラスを作製した。

(a) 抜き脱気法

- 25 中間膜を二枚の透明なフロートガラス板 (縦 $30\text{cm} \times$ 横 $30\text{cm} \times$ 厚さ 3mm) の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体を加熱オープン中で、積層体の温度 (予備圧着温度) がそれぞれ 60°C 、 70°C 及び 80°C となるように加熱した後、ニップロール (エアーシリンダー圧力 350kPa 、線速度 $10\text{m}/\text{分}$) に通して予備圧着を行った。

(b) 減圧脱気法

中間膜を二枚の透明なフロートガラス板（縦 30 cm × 横 30 cm × 厚さ 3 mm）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体をゴムバッグ内に移し、ゴムバッグを吸引減圧系に接続し、外気加熱温度で加熱すると同時に
5 に -60 kPa（絶対圧力 16 kPa）の減圧下で 10 分間保持し、積層体の温度（予備圧着温度）がそれぞれ 60℃、80℃及び 100℃となるように加熱した後、大気圧に戻して予備圧着を終了した。

上記（a）及び（b）の方法で予備圧着された積層体を、それぞれオートクレーブ中で、温度 140℃、圧力 1.3 MPa の条件下に 10 分間保持した後、
10 0℃まで温度を下げ大気圧に戻すことにより本圧着を終了して、合わせガラスを作製した。

上記で得られた 9 種類の合わせガラスのそれぞれのベークテストを下記の方法で行って、予備圧着工程での脱気性を評価した。結果を表 1 及び表 2 に示した。

〔合わせガラスのベークテスト〕

15 合わせガラスを 140℃のオーブン中で 2 時間加熱した。次いで、オーブンから取り出して 3 時間放冷した後、合わせガラスの外観を目視で観察し、合わせガラスに発泡（気泡）が生じた枚数を調べて、脱気性を評価した。なお、テスト枚数は各 100 枚とした。発泡が生じたガラスの枚数が少ないほど、脱気性及びシール性に優れることになる。

表 1

中間膜のエンボス	エンボスの模様	実施例 1				実施例 2				実施例 3				比較例			
		刻線状				刻線状				刻線状				刻線状			
エンボスの表面裏面	エンボスの配置	規則的				規則的				規則的				規則的			
	平均表面粗さ: Rz (μm)	36.2				43.2				44.5				40.6			
	平均配置間隔: Sm (μm)	252.0				302.2				303.0				305.0			
	平均表面粗さ: Rz (μm)	42.5				43.0				39.4				41.2			
エンボスの裏面	平均配置間隔: Sm (μm)	324.0				372.5				431.2				305.0			
	モアレ現象の出現の有無	無し				無し				無し				有り			
予備圧着温度 (°C)	引き脱気法	60	70	80	80	60	70	80	80	60	70	80	80	60	70	80	80
	減圧脱気法	60	80	100	100	60	80	100	100	60	80	100	100	60	80	100	100
合わせガラスのベークテスト (発泡枚数/100 枚)	引き脱気法	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
	減圧脱気法	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0

表 2

		実施例 4		実施例 5		実施例 6		実施例 7		比較例 2	
中間膜のエンボス	エンボス模様	表面	半球状	刻線状	格子状	刻線状	刻線状				
		裏面	半球状	刻線状	格子状	格子状	刻線状				
	エンボスの配置		規則的	規則的	規則的	規則的	規則的				
		エンボスの平均表面粗さ (Rz (μm))	表面	3 6 . 2	4 3 . 2	4 4 . 5	4 2 . 5	4 0 . 6			
エンボスの平均配置間隔 (Sm (μm))		裏面	4 2 . 5	4 3 . 0	3 9 . 4	4 0 . 6	4 1 . 2				
	エンボスの平均配置間隔 (Sm (μm))	表面	2 1 0 . 0	2 5 5 . 2	2 1 3 . 0	2 2 0 . 4	2 1 5 . 0				
		裏面	3 1 0 . 0	3 0 2 . 5	4 2 1 . 2	3 2 0 . 2	2 1 0 . 2				
モアレ現象の出現の有無			無し	無し	無し	無し	有り				
予備圧着温度 (°C)	吸き脱気法		6 0	7 0	8 0	6 0	7 0	8 0	6 0	7 0	8 0
			6 0	8 0	1 0 0	6 0	8 0	1 0 0	6 0	8 0	1 0 0
合わせガラスのベークデスト (発泡枚数/100 枚)	吸き脱気法		0	1	0	2	0	0	1	0	1
			1	0	0	0	0	1	0	1	0

表 1 及び表 2 から明らかなように、本発明による実施例 1～7 の合わせガラス用中間膜は、いずれもモアレ現象の出現がなかった。これは、裁断時や合わせ加工時の作業性が良好であったことを示している。また、上記中間膜を用いて作製された実施例 1～7 の合わせガラスは、扱き脱気法における各予備圧着温度及び減圧脱気法における各予備圧着温度のいずれの場合についても、ベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が少なかった。これは、予備圧着工程における脱気性が優れていたことを示している。

これに対し、エンボスの配置間隔が同一（300 μm ）の二本の彫刻ミル（マザーミル）により作製された一对のエンボスロールを用いて製造された比較例 1 の合わせガラス用中間膜、及び、エンボス模様（刻線状）及びその配置間隔が同一（210 μm ）の二本の彫刻ミル（マザーミル）により作製された一对のエンボスロールを用いて製造された比較例 2 の合わせガラス用中間膜は、予備圧着工程での脱気性は優れていたものの、モアレ現象の出現が認められた。これは、裁断時や合わせ加工時の作業性が不良であったことを示している。

（実施例 8）

熱可塑性樹脂シートとして「DXN膜」（ポリビニルブチラール樹脂シート、積水化学工業社製）を用いた。

三角形斜線型ミル（由利ロール社製）を用いて表面にミル加工を施した金属ロールと 45～75 の J I S 硬度を有するゴムロールとからなる一对のロールを凹凸形状転写装置として用い、上記 DXN 膜をこの凹凸形状転写装置に通し、DXN 膜の一方の面に底辺が連続した溝形状となるエンボス凹部を付与した。このときの転写条件は下記の条件であった。

DXN 膜の温度：常温

ロール温度：130℃

線速：10 m/分、

プレス線圧：500 kPa

次いで、DXN 膜の他方の面にも上記と同様の操作を施し、底辺が連続した溝形状を有するエンボス凹部と頭頂に平面形状を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に刻線状の模様で規則的に形成された中間膜を得た。なお、得られ

た中間膜のエンボス凸部の配置間隔（ピッチ）は $300\ \mu\text{m}$ 、エンボス凸部頭頂の平面形状の幅は $250\ \mu\text{m}$ 、エンボス凹部の幅は $50\ \mu\text{m}$ であった。

（実施例 9）

エンボス凸部の配置間隔（ピッチ）を $300\ \mu\text{m}$ 、エンボス凸部頭頂の平面形状の幅を $160\ \mu\text{m}$ 、エンボス凹部の幅を $140\ \mu\text{m}$ としたこと以外は実施例 8
5 の場合と同様にして、底辺が連続した溝形状を有するエンボス凹部と頭頂に平面形状を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に刻線状の模様で規則的に形成された中間膜を得た。

図 7 に実施例 8 及び実施例 9 で得られた中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を
10 模式的に示した。

（実施例 10）

エンボス凸部の配置間隔（ピッチ）を $200\ \mu\text{m}$ 、エンボス凸部頭頂の平面形状の幅を $50\ \mu\text{m}$ 、エンボス凹部の幅を $150\ \mu\text{m}$ とし、エンボスの模様を格子状としたこと以外は実施例 8 の場合と同様にして、底辺が連続した溝形状を有す
15 るエンボス凹部と頭頂に平面形状を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に格子状の模様で規則的に形成された中間膜を得た。

（実施例 11）

エンボス凸部の配置間隔（ピッチ）を $500\ \mu\text{m}$ 、エンボス凸部頭頂の平面形状の幅を $400\ \mu\text{m}$ 、エンボス凹部の幅を $100\ \mu\text{m}$ とし、エンボスの模様を格子状としたこと以外は実施例 8 の場合と同様にして、底辺が連続した溝形状を有
20 するエンボス凹部と頭頂に平面形状を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に格子状の模様で規則的に形成された中間膜を得た。

図 8 に実施例 10 及び実施例 11 で得られた中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を模式的に示した。

25 （比較例 3）

エンボス凸部頭頂に平面形状を付与せず、エンボス凸部の配置間隔（ピッチ）及びエンボス凹部の幅を $200\ \mu\text{m}$ としたこと以外は実施例 8 の場合と同様にして、底辺が連続した溝形状を有するエンボス凹部と頭頂に平面形状を有しないエンボス凸部とからなるエンボスが両面に刻線状の模様で規則的に形成された中間

膜を得た。図 9 に比較例で得られた中間膜のエンボス模様（凹凸模様）を模式的に示した。

実施例 8 ～ 11 及び比較例 3 で得られた 5 種類の中間膜のそれぞれについて、エンボスの平均表面粗さ（ R_z ）を実施例 1 と同じ方法で測定した。結果を表 3 に示した。

また、上記 5 種類の中間膜のそれぞれを使用して、以下に示すように、減圧脱気法で予備圧着を行い、次いで本圧着を行って、5 種類の合わせガラスを作製した。

〔減圧脱気法〕

- 10 中間膜を 2 枚の透明なフロートガラス板（縦 30 cm × 横 30 cm × 厚さ 3.0 mm）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、合わせガラス積層体を作製した。得られた合わせガラス積層体をゴムバッグに移した。ゴムバッグを吸引減圧系に接続し、外気加熱温度で加熱すると同時に -60 kPa （絶対圧力 16 kPa ）の減圧下で 10 分保持し、合わせガラス積層体の温度（予備圧着温度）が 70°C となるように加熱した後、大気圧に戻して予備圧着を終了した。なお、予備圧着時の脱気開始温度は、 40°C 、 50°C 及び 60°C の 3 条件で行った。

〔本圧着〕

- 20 上記方法で予備圧着された合わせガラス積層体をオートクレーブ内に入れ、温度 140°C 、圧力 1300 kPa の条件下で 10 分間保持した後、 50°C まで温度を下げ、大気圧に戻すことにより本圧着を終了して、合わせガラスを作製した。

上記で得られた 5 種類の合わせガラスのそれぞれのベークテストを実施例 1 と同じ方法で行って、予備圧着工程での脱気性を評価した。結果を表 3 に示した。

表 3

		実施例 8	実施例 9			実施例 10			実施例 11			比較例 3		
中間膜のエンボス	エンボスの模様	刻線状	刻線状			格子状			格子状			刻線状		
	エンボスの配置 (分布)	規則的	規則的			規則的			規則的			規則的		
	エンボスの形状	凸部の配置間隔 (a : μm)	300	300	200	200	500	200	500	200	200	200	200	200
		凸部平面形状の幅 (b : μm)	250	160	50	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		b/a (%)	83.3	53.3	25.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
		凹部の幅 (c : μm)	50	140	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		平均表面粗さ (Rz : μm)	42.5	40.5	45.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2
評価結果	減圧脱気法の条件	脱気開始温度 (°C)	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
		予備圧温度 (°C)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	合わせガラスのベークテスト (発泡枚数/100枚)	0	0	1	0	1	5	1	5	10	1	10	50	90

表3から明らかなように、本発明による実施例8～11の中間膜を用いて作製した合わせガラスは、減圧脱気法による予備圧着時の脱気開始温度が40℃、50℃及び60℃のいずれの場合でもベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が少なかった。これは、予備圧着工程において脱気開始温度を厳密に制御しなくとも、また、予備圧着温度を特に高めることなく通常の予備圧着温度（70℃）でも、優れた脱気性を発揮したことを示している。

これに対し、エンボス凸部の頭頂に平面形状を付与しなかった比較例3の中間膜を用いて作製した合わせガラスは、予備圧着工程における脱気開始温度が50℃以上の場合、ベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が極めて多かった。これは、予備圧着工程において脱気開始温度を少なくとも50℃未満に厳密に制御しないと、合わせガラス積層体の周縁部シール先行現象が発生し、合わせガラス積層体の中央部近傍に存在する空気を十分に脱気することができないことを示している。

（実施例12～16）

〔合わせガラス用中間膜の作製〕

エンボス形状が付与できるように、種々のエンボスロールを用意した。熱可塑性樹脂シートとして、DXN膜（ポリビニルブチラール樹脂シート、積水化学工業社製）を用意した。実施例12～16で用いたDXN膜のRaを表4に示した。

エンボスロールとゴムロールとからなる一対のロールを凹凸形状転写装置として用い、上記DXN膜をこの凹凸形状転写装置に通し、両面にエンボス形状を有する合わせガラス用中間膜を得た。このときの転写条件を、下記に示した。

DXN膜の温度：常温

ロール温度：130℃

線速：10m/分

プレス線圧：500kPa

実施例12～16で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの形状（凹凸の形状）を表4に示した。

また、図10に、実施例12及び実施例13で得られた合わせガラス用中間膜

のエンボスの模様（凹凸の模様）を、図 1 1 に、実施例 1 4 及び実施例 1 5 で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を、図 1 2 に、実施例 1 6 で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を模式的に示した。

5 (比較例 4)

[合わせガラス用中間膜の作製]

熱可塑性樹脂シートとして、定法で押し出した凹凸のないノーエンボスシート（ポリビニルブチラル樹脂シート）を用いたこと以外は、実施例と同様に操作を行い、両面にエンボス形状を有する合わせガラス用中間膜を得た。

- 10 比較例 4 で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの形状（凹凸の形状）を表 4 に示した。

図 1 3 に、比較例 4 で得られた合わせガラス用中間膜のエンボスの模様（凹凸の模様）を模式的に示した。

- 15 実施例及び比較例で得られた 6 種類の合わせガラス用中間膜について、エンボスの平均表面粗さ（ R_a ）は下記の方法で、平均表面粗さ（ R_z ）は実施例 1 と同じ方法で測定し、中間膜の取扱い作業性及び自着性を評価した。結果を表 4 に示した。

[R_a の測定]

- 20 デジタル型の触針電気式表面粗さ測定器（商品名「SE-2000」、小坂研究所社製）により、楔状の触針（先端幅 $1000\mu m$ 、対面角 90° ）を用いて、JIS B 0601 に準拠して、合わせガラス用中間膜のそれぞれの面のエンボスの 10 点平均表面粗さ { $R_a (\mu m)$ } を測定した。

- 25 また、上記 6 種類の合わせガラス用中間膜のそれぞれを使用して、実施例 8 と同じようにして、減圧脱気法により予備圧着を行い、次いで本圧着を行って、6 種類の合わせガラスを作製した。

上記で得られた 6 種類の合わせガラスについてベークテストを実施例 1 と同じ方法で行って、予備圧着工程での脱気性を評価した。結果を表 4 に示した。

表 4

		実施例										比較例						
		12		13		14		15		16								
		刻線状	規則的、平行	刻線状	規則的、平行	刻線状	規則的、平行	刻線状	規則的、平行	刻線状	規則的、90° 回転							
中間膜のエンボス	エンボスの模様																	
	エンボスの分布																	
	エンボスの形状	主凸部のピッチ (a : μm)	300	500	300	500	200	200	200	200	200	200						
		主凸部平面部の幅 (b : μm)	250	400	250	400	100	100	100	100	100	25						
		b/a (%)	83	83	80	83	50	50	50	50	50	12.5						
		主凹部の幅 (c : μm)	50	100	50	100	100	100	100	100	100	175						
		5 μm 触針による平均表面粗さ (Rz : μm)	42.5	40.5	45.2	41.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	55.6						
	1000 μm 触針による平均表面粗さ (Ra : μm)	4.1	3.5	2.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5							
	自着力 (g/15cm)	350	420	570	980	650	650	650	650	650	2540							
	評価結果	減圧脱気法の条件	脱気開始温度 (°C)	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60			
予備圧着温度 (°C)			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
合わせガラスのベークテスト (発泡枚数/100枚)		0	0	1	0	1	2	1	1	2	2	4	3	4	5	4	10	20

表4から明らかなように、実施例で作製した合わせガラスは、減圧脱気法による予備圧着時の脱気開始温度が40℃、50℃及び60℃のいずれの場合でもベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が少なかった。これは、予備圧着工程において、脱気開始温度を厳密に制御しなくても、また、予備圧着温度を特に高めることなく通常の予備圧着温度（70℃）でも、優れた脱気性を発揮したことを示している。また、凸部の平面部のRaが2.5μm未満である実施例15、16の合わせガラス用中間膜は、実施例12～14の合わせガラス用中間膜より自着力がやや高かったが、実使用上は問題のないレベルであると考えられた。

- 10 一方、微細凹凸がなく、平面部の幅の凸部のピッチに対する比率（b/a）が、20%未満である比較例の合わせガラス用中間膜は、実施例の合わせガラス用中間膜と比べて自着力が非常に高く、また、この合わせガラス用中間膜を用いて作製した合わせガラスは、予備圧着工程における脱気開始温度が50℃以上の場合、ベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が、実施例と比べて非常に多
- 15 かった。これは、予備圧着工程において、脱気開始温度を少なくとも50℃未満に厳密に制御しないと、合わせガラス積層体の周縁部シール先行現象が発生し、合わせガラス積層体の中央部近傍に存在する空気は十分に脱気されないことを示している。

（実施例17～20、比較例5）

- 20 各種のエンボス形状を形成するために種々のエンボスロールを用意した。
- 一対のエンボスロールのうち、一本の金属ロール表面にエンボス形成用の縦柄用彫刻ミル（マザーミル）を押しつけ、金属ロールと彫刻ミルを回転させることにより、彫刻ミルの凹凸模様を金属ロールに転写し、その後彫刻ミルをその凹凸模様の配列単位で金属ロールの軸方向に順にずらし、上記と同様な操作で、彫刻
- 25 ミルの凹凸模様を金属ロールに転写して、刻線縦柄の凹凸模様が規則的に形成されたエンボスロールを作製した。更に実施例19及び実施例20では横柄用彫刻ミルを用いて縦柄用彫刻ミルの転写圧の1/10の荷重にて上記金属ロール上に横柄を付与した。この際、それぞれの配置や寸法は顕微鏡により観察した。

熱可塑性樹脂シートとしては、「DXN膜」（ポリビニルブチラール樹脂シー

ト、積水化学工業社製）を用いた。

上記エンボスロールとゴムロールとを一对で用意し、エンボスロールを 130℃とし、上記熱可塑性樹脂シートを通し所定のエンボス形状を得た。

- 5 実施例 17 及び実施例 18 の合わせガラス用中間膜に形成されたエンボスの形状は図 14 に示したとおりであり、実施例 19 及び実施例 20 の合わせガラス用中間膜に形成されたエンボスの形状は図 15 に示したとおりであり、比較例 5 の合わせガラス用中間膜に形成されたエンボスの形状は図 16 に示したとおりであった。各エンボスの凸部の配置間隔、凹部の深さ、分断壁の配置間隔、及び、分断壁の高さは表 5 に示したとおりであった。

- 10 実施例 17～20 及び比較例 5 で得られた 5 種類の間膜のそれぞれについて、エンボスの平均表面粗さ（ R_z ）を実施例 1 と同じ方法で測定した。結果を表 5 に示した。

- 15 また、上記 5 種類の間膜のそれぞれを使用して、以下に示すように、減圧脱気法で予備圧着を行い、次いで本圧着を行って、5 種類の合わせガラスを作製した。

〔減圧脱気法〕

- 20 中間膜を二枚の透明なフロートガラス板（縦 30 cm×横 30 cm×厚さ 3 mm）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、得られた合わせガラス積層体をゴムバッグ内に移し、ゴムバッグを吸引減圧系に接続し、外気加熱温度で加熱すると同時に -60 kPa（絶対圧力 16 kPa）の減圧下で 10 分間保持し、合わせガラス積層体の温度（予備圧着温度）が一定の温度となるように加熱した後、大気圧に戻して予備圧着を終了した。上記予備圧着時の脱気開始温度は 50℃とし、予備圧着温度は 60℃、65℃及び 70℃の 3 条件下とした。

〔本圧着〕

- 25 上記方法で予備圧着された合わせガラス積層体をオートクレーブ内に入れ、温度 140℃、圧力 1300 kPa の条件下で 10 分間保持した後、50℃まで温度を下げ大気圧に戻すことにより本圧着を終了して、合わせガラスを作製した。

得られた 5 種類の合わせガラスに対して、実施例 1 と同じ方法でベークテストを行い、予備圧着工程での脱気性を評価した。結果を表 5 に示した。

表 5

		実施例								比較例		
		17		18		19		20		5		
		刻線状	規則的	刻線状	規則的	格子状	規則的	格子状	規則的	刻線状	規則的	
中間 ポス の	エンボスの模様		350	500	350	500	350	500	350	500	350	50
	エンボスの配置		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	凸部の配置間隔 (μm)		500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	—	—
	凹部の深さ (μm)		25	25	25	25	25	25	25	25	—	—
	分断壁の配置間隔 (μm)		45.5	43.6	44.5	42.7	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
	分断壁の高さ (μm)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	平均表面粗さ (Rz ; μm)		60	65	70	60	65	70	60	65	70	60
	減圧脱気法の条件		5	4	1	2	2	1	4	3	2	5
	脱気開始温度 (℃)		60	65	70	60	65	70	60	65	70	60
	予備圧着温度 (℃)		5	4	1	2	2	1	4	3	2	5
合わせガラスのベークテスト (発泡枚数/100枚)		5	4	1	2	2	1	4	3	2	5	
評価結果		5	4	1	2	2	1	4	3	2	5	

(实施例 21)

金属ロール表面を彫刻ミル（直線状の三角形斜線型カップミル）によりミル加工を行って、金属ロール表面に、断面が三角形状の多数の凹溝（直線状）と、これ等の凹溝に対する多数の凸条（直線状）とから構成された凹凸模様（規則的）

25

を形成し、更にガラスビーズ（＃４６）を用いて１００ｋＰａの空気圧で約３０ｃｍの距離からブラスト処理を行って、エンボスロールを作製した。

一方、ポリビニルブチラル樹脂（平均重合度１７００、残存アセチル基１モル％、ブチラル化度６５モル％）１００重量部に、可塑剤としてトリエチレングリコールジ２－エチルブチレート４０重量部と、接着剤調整剤として酢酸マグネシウム０．２重量部を混合し、この混合物を押出機により熔融混練し押出金型よりシート状に押出して、厚さ０．７６ｍｍのポリビニルブチラルシートを成形した。

上記一対のエンボスロール及びポリビニルブチラルシートを用い、常法により、ポリビニルブチラルシートの両面に、断面が三角形の多数の凸条（直線状）と、これ等の凸条に対する多数の凹溝（直線状）とから構成された凹凸模様（規則的）が形成され、各凹溝が同一水準にない中間膜を製造した。この中間膜の含水率は０．４～０．５重量％に調整した。

（実施例２２）

金属ロール表面を彫刻ミル（ピラミッド型カップミル）によりミル加工を行って、金属ロール表面に四角錐からなる多数の凹部と、これ等の凹部に対する多数の凸部とから構成された凹凸模様（規則的）を形成し、更にガラスビーズ（＃２０）を用いて１００ｋＰａの空気圧で約３０ｃｍの距離からブラスト処理を行って、エンボスロールを作製した。

このエンボスロールを用いたこと以外は、実施例２１と同様にして、ポリビニルブチラルシートの両面に、四角錐からなる多数の凸部と、これ等の凸部に対する多数の凹部とから構成された凹凸模様（規則的）が形成され、各凹部は同一水準にない中間膜を製造した。この場合、互いに隣接する凸部との間の凹部は格子状の溝状に形成された。

（実施例２３）

金属ロール表面を彫刻ミル（波状の三角形斜線型カップミル）によりミル加工を行って、金属ロール表面に、断面が三角形の多数の凹溝（波状）と、これ等の凹溝に対する多数の凸条（波状）とから構成された凹凸模様（不規則）を形成し、更にガラスビーズ（＃２０）を用いて１ｋｇの空気圧で約３０ｃｍの距離か

らブラスト処理を行って、エンボスロールを作製した。

このエンボスロールを用いたこと以外は、実施例 2 1 と同様にして、ポリビニルブチラールシートの両面に、断面が三角形状の多数の凸条（波状）と、これ等の凸条に対する多数の凹溝（波状）とから構成された凹凸模様（不規則）が形成され、各凹部は同一水準にない中間膜を製造した。

（比較例 6）

金属ロール表面を彫刻ミル（直線状の三角形斜線型カップミル）によりミル加工を行って、金属ロール表面に、断面が三角形状の多数の凹溝（直線状）と、これ等の凹溝に対する多数の凸条（直線状）とから構成された凹凸模様（規則的）を形成して、エンボスロールを作製した。

このエンボスロールを用いたこと以外は、実施例 2 1 と同様にして、ポリビニルブチラールシートの両面に、断面が三角形状の多数の凸条（直線状）と、これ等の凸条に対する多数の凹溝（直線状）とから構成された凹凸模様（不規則）が形成され、各凹部は全て同一水準である中間膜を製造した。

上記各実施例及び比較例で得られた中間膜について、エンボスの表面粗さ（ R_z ）は実施例 1 と同じ方法で、エンボスの陰原型の R_{zv} は下記の方法で、それぞれ測定した。また、これらの中間膜を用いて、下記の方法で合わせガラスを作製し、これらの合わせガラスについて、実施例 1 と同じ方法でベークテストを行い、予備圧着工程での脱気性及びシール性を評価した。その結果をまとめて表 6 に示した。

〔 R_{zv} の測定〕

一般型取り用シリコン RTV KE-20（信越化学社製）を使用し、上記中間膜のエンボスの陰原型をとり、この陰原型の表面粗さ R_{zv} を、図 1 7 に示す楔状の触針（先端幅 $1000\mu\text{m}$ 、対面角 90° ）を用い、この触針を先端幅に対して直交する方向に移動させ、JIS B 0601 に基づいて表面粗さ R_{zv} を測定した。

〔脱気性及びシール性の評価〕

次の方法（抜き脱気法及び減圧脱気法）により予備圧着を行い、その後本圧着を行って、合わせガラスを作製した。

(a) 扱き脱気法

中間膜を二枚の透明なフロートガラス板（縦30cm×横30cm×厚さ2mmで中央に対して周辺が1mm湾曲しているガラス板）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体を加熱オープン内で、積層体の温度（予備圧着温度）がそれぞれ60℃、70℃、80℃になるように加熱し、その後ニップロール（エアーシリンダー圧力350kPa、線速度10m/分）に通すことにより予備圧着を行った。

(b) 減圧脱気法

中間膜を二枚の透明なフロートガラス板（縦30cm×横30cm×厚さ2mmで中央に対して周辺が1mm湾曲しているガラス板）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体をゴムバッグ内に移し、ゴムバッグを吸引減圧系に接続し、外気加熱温度で加熱すると同時に-60kPa（絶対圧力16kPa）の減圧下で10分間保持し、積層体の温度（予備圧着温度）がそれぞれ60℃、80℃、100℃になるように加熱し、その後、大気圧に戻して予備圧着を終了した。

上記（a）及び（b）の方法で得られた積層体を、それぞれオートクレーブ内で、温度140℃、圧力1.3MPaの条件下に10分間保持した後、50℃まで温度を下げ大気圧に戻すことにより本圧着を終了して、合わせガラスを作製した。

表 6

	実施例 21			実施例 22			実施例 23			比較例 6		
凸部の形状 溝の形状 配置	三角形状 直線状 規則的			四角錐状 格子状 規則的			三角形状 波状 不規則			三角形状 直線状 規則的		
エンボスの表面粗さ R_z (μm)	48.5			46.4			52.1			53.4		
陰原型の表面粗さ R_{zv} (μm)	12.2			12.9			13.6			9.5		
R_{zv} / R_z	0.252			0.278			0.261			0.178		
予備圧着温度 ($^{\circ}\text{C}$) ・撥きロール法 ・真空バッグ法	60 60	70 80	80 100	60 60	70 80	80 100	60 60	70 80	80 100	60 60	70 80	80 100
合わせガラスのベークテスト (発泡枚数)(枚/100枚) ・撥きロール法 ・真空バッグ法	4 3	2 1	0 0	5 2	2 2	0 0	5 4	2 1	0 0	45 15	22 6	0 0

(実施例 24)

熱可塑性樹脂シートとしてDX膜（積水化学工業社製）を用いた。

三角形斜線型ミル（75 mesh、80 depth、由利ロール社製）を用いて表面にミル加工を施した金属ロールと45～75のJIS硬度を有するゴムロールとからなる一対のロールを凹凸形状転写装置として用い、上記DX膜をこの凹凸形状転写装置に通し、DX膜の一方の面にエンボス凹部が連続した溝形状となる溝形状を付与した。このときの転写条件は下記の条件であった。

DX膜の温度：常温

ロール温度：140℃

線速：10m/分、

プレス線圧：2500kPa

次に、上記三角形斜線型ミルと逆向きの三角形斜線型ミル（75mesh、80depth、由利ロール社製）を用いて表面にミル加工を施した金属ロールと45～75のJIS硬度を有するゴムロールとからなる一対のロールを凹凸形状転写装置として用い、上記一方の面に溝形状が付与されたDX膜をこの凹凸形状転写装置に通し、連続したエンボス凸部に格子状の分断部を付与した。このときの転写条件は下記の条件であった。

DX膜の温度：常温

ロール温度：110℃

線速：10m/分、

プレス線圧：2000kPa

次いで、DX膜の他方の面にも上記と同様の操作を施し、連続した溝形状を有するエンボス凹部と分断部を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に形成された合わせガラス用中間膜を得た。

（実施例25）

連続したエンボス凸部に格子状の分断部を付与したときの転写条件を下記の条件としたこと以外は実施例24の場合と同様にして、連続した溝形状を有するエンボス凹部と分断部を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に形成された合わせガラス用中間膜を得た。

DX膜の温度：常温

ロール温度：120℃

線速：10m/分

プレス線圧：2000kPa

（実施例26）

エンボス凹部が連続した溝形状となる溝形状を付与したときの転写条件を下記の条件（1）とし、連続したエンボス凸部に格子状の分断部を付与したときの転写条件を下記の条件（2）としたこと以外は実施例24の場合と同様にして、連

続した溝形状を有するエンボス凹部と分断部を有するエンボス凸部とからなるエンボスが両面に形成された合わせガラス用中間膜を得た。

条件 (1)

D X膜の温度：常温

5 ロール温度：120℃

線速：10m/分、

プレス線圧：2500kPa

条件 (2)

D X膜の温度：常温

10 ロール温度：130℃

線速：10m/分、

プレス線圧：2000kPa

(比較例7)

15 連続したエンボス凸部に格子状の分断部を付与しなかったこと以外は実施例24の場合と同様にして、連続した溝形状を有するエンボス凹部と分断部を有しないエンボス凸部とからなるエンボスを両面に形成された合わせガラス用中間膜を得た。

実施例24～26及び比較例7で得られた4種類の合わせガラス用中間膜の性能{(1)平均表面粗さ(Rz)、(2)膜滑り性、(3)耐ブロッキング性、
20 (4)ベークテスト}を以下の方法で評価した。結果を表7に示した。

(1)平均表面粗さ(Rz)

実施例1と同様にして測定した。

(2)膜滑り性

25 50cm×50cmに裁断した中間膜を表面が平滑なガラス板(縦50cm×横50cm)の上に水平に置き、その上に滑り用ガラス板(縦10cm×横10cm×厚さ2.5mm)を載せ、30秒後にバネ秤で滑り用ガラス板を水平に引っ張り、その最大摩擦抵抗をバネ秤の読みから測定した。測定は5回行い、その平均値を最大摩擦抵抗(g)とした。なお、測定は20℃-40%RHの雰囲気で行った。この最大摩擦抵抗が小さいほど、ガラス板と中間膜との滑り性が優

れ、合わせガラス加工時のガラス板と中間膜との位置合わせ等が容易となり、取扱い作業性に優れることになる。

(3) 耐ブロッキング性

5 15 cm×15 cmに裁断した中間膜を2枚重ね合わせ、その上に13 Kgの重りを載せ、室温で24時間放置した後、引張り試験機を用いて、500 mm／分の引張り速度で180度角剥離試験を行い、剥離力を測定した。測定は5回行い、その平均値を剥離力（g）とした。この剥離力が小さいほど、中間膜同士が密着し難く、耐ブロッキング性に優れ、保管中やガラス板の間に中間膜を挟む際の取扱い作業性に優れることになる。

10 (4) ベークテスト

実施例21と同様にして、（a）抜き脱気法及び（b）減圧脱気法の2つの方法で予備圧着を行った後、本圧着を行って、合わせガラスを作製し、得られた合わせガラスにベークテストを施した。

表 7

膜のエンボス	エンボス凹部		形状	実施例 24				実施例 25				実施例 26				比較例 7			
			配置	滑格子状				滑格子状				滑格子状				滑刻線状			
	エンボス凸部		分断部の有無	規則的				規則的				規則的				規則的			
			分断部の深さ	浅い				やや深い				深い				—			
	平均表面粗さ (Rz : μ m)			38.2				42.2				46.1				58.5			
膜滑り性 (最大摩擦抵抗 : g)			265				255				225				302				
耐アロッキング性 (剥離力 : g)			420				415				380				440				
ベークテスト	予備圧着温度 : $^{\circ}$ C		極き脱気法	60	70	80	80	60	70	80	80	60	70	80	80	60	70	80	
			減圧脱気法	60	80	100	100	60	60	80	100	60	60	80	100	60	60	80	100
	発泡枚数/100 枚		極き脱気法	2	1	0	0	4	1	0	0	6	2	0	0	20	10	0	
			減圧脱気法	1	0	0	0	2	1	0	0	4	3	0	25	15	0	0	

5

10

15

20

25

表7から明らかなように、本発明による実施例24～26の合わせガラス用中間膜は、いずれも膜滑り性及び耐ブロッキング性に優れていた。これは保管時や合わせガラス加工時の取扱い作業性が優れていることを示している。

また、本発明による実施例24～26の合わせガラス用中間膜を用いて作製した実施例24～26の合わせガラスは、扱き脱気法における各予備圧着温度及び減圧脱気法における各予備圧着温度のいずれの場合についても、ベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が少なかった。これは、予備圧着工程における脱気性及びシール性が優れていたことを示している。

これに対し、エンボス凸部に分断部を付与しなかった比較例7の合わせガラス用中間膜を用いて作製した比較例7の合わせガラスは、扱き脱気法及び減圧脱気法において予備圧着温度が低い場合、ベークテスト時の気泡による発泡枚数（不良枚数）が多かった。これは、予備圧着工程におけるシール性に問題があり、従って脱気が不十分であったことを示している。また、予備圧着工程における製造条件に制約があることも示している。

15 （実施例27）

図20は本発明の中間膜の一例を示し、（a）はその平面図、（b）は側面図である。

図20に示したように、本発明の中間膜1は、押出成形によって成形された熱可塑性樹脂シートの両面に、図示しない、微細な凹凸からなる多数のエンボス3が形成され、片面に凹溝2が形成され、凹溝2と熱可塑性樹脂シートの押出方向Xとが略平行に設けられている。

〔中間膜の製造〕

可塑化ポリビニルブチラール樹脂をシート状に押出成形して得られた熱可塑性樹脂シート（積水化学工業社製、商品名「エスレックフィルムDXN膜」、厚み25 760 μ m）を、図20に示した凹溝2の形状に対応する三角柱の突起（高さ120 μ m、底辺150 μ m、間隔300 μ m）が連続して軸方向に形成され、突起以外の表面に、ランダムに凹凸模様が形成された金属ロールと、表面にランダムに凹凸模様が形成された45～75のJIS硬度を有するゴムロールとからなる一対のロールを凹凸形状転写装置として用い、上記熱可塑性樹脂シートをこの

凹凸形状転写装置に通し、シート的一方の面に凹溝 2 が押出方向に平行に連続して形成され、両面にエンボス凹凸部が形成された中間膜を得た。このときの転写条件は下記のとおりであった。

D X 膜の温度：常温

5 ロール温度：120℃

線速：10 m/分、

プレス線圧：500 kPa

(比較例 8)

金属ロールの三角柱の突起を、軸方向と 45° の角度をなすように設けたこと

10 以外は、実施例 27 と同様にして中間膜を得た。

(比較例 9)

金属ロールの三角柱の突起を、円周方向に設けたこと以外は、実施例 27 と同様にして中間膜を得た。

(比較例 10)

15 金属ロールの三角柱の突起に替えて、V字型の凹溝を円周方向に設けたこと以外は、実施例 27 と同様にして中間膜を得た。

実施例 27、比較例 8～10 で得られた中間膜を、以下の評価に供した。

[10 点平均表面粗さ {Rz (μm)}]

実施例 1 と同様にして測定した。

20 [ベークテスト]

まず、次の 2 つの方法 { (a) 抜き脱気法、(b) 減圧脱気法 } で予備圧着を行った後、本圧着を行って、合わせガラスを作製した。

(a) 抜き脱気法

25 中間膜を二枚の透明なフロートガラス板 (縦 30 cm×横 30 cm×厚さ 2 mm で中央部に対し周辺部が 1 mm 湾曲しているガラス) の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体を加熱オーブン中で、積層体の温度 (予備圧着温度) がそれぞれ 70℃、80℃及び 90℃となるように加熱した後、ニップロール (エアーシリンダー圧力 35.5 MPa、線速度 10 m/分) に通して予備圧着を行った。

(b) 減圧脱気法

中間膜を二枚の透明なフロートガラス板（縦30cm×横30cm×厚さ2mmで中央部に対し周辺部が1mm湾曲しているガラス）の間に挟み、はみ出た部分を切り取り、こうして得られた積層体をゴムバック内に移し、ゴムバックを吸引減圧系に接続し、外気加熱温度で加熱すると同時に−60kPa（絶対圧力16kPa）の減圧下で10分間保持し、積層体の温度（予備圧着温度）がそれぞれ70℃、80℃及び90℃となるように加熱した後、大気圧に戻して予備圧着を終了した。

上記（a）及び（b）の方法で予備圧着された積層体を、それぞれオートクレーブ中で、温度140℃、圧力1.3MPaの条件下に10分間保持した後、50℃まで温度を下げ大気圧に戻すことにより本圧着を終了して、合わせガラスを作製した。

上記で得られた合わせガラスに対して、実施例1と同様にしてベークテストを行った。

表 8

				実施例	比較例			
				27	8	9	10	
十点平均表面粗さ (μm)				35.5	37.8	40.2	64.2	
ベーク テスト 発泡した 枚数 (枚 100枚)	扱 き 脱 気 法	温 度	70℃	1	4	3	14	
			80℃	1	2	4	8	
			90℃	0	1	2	11	
	減 圧 脱 気 法	温 度	70℃	0	0	1	1	
			80℃	0	1	0	2	
			90℃	1	0	1	0	

(実施例 28)

36 アルミナを吹き付けて表面粗さ約 $60\ \mu\text{m}$ をもつ金属ロールの表面に、離型剤処理を行った後、 100°C で中間膜表面へ形状転写を行い、表面粗さ $30\ \mu\text{m}$ のランダム形状のエンボスを有する中間膜を得た。別の金属ロール表面に、
5 三角ミルを押しつけることで、金属ロール表面に深さ $200\ \mu\text{m}$ の溝をつけ、更に直交する三角ミルを押しつけることにより、溝の深さ（中間膜では底面）を $15\ \mu\text{m}$ 減らしたロール表面を作製した。次に、このロール表面を、上記のランダム形状のエンボスを有する中間膜表面へ形状転写を行い、深さ $55\ \mu\text{m}$ 、幅 $60\ \mu\text{m}$ の溝に、深さ $40\ \mu\text{m}$ 、幅 $80\ \mu\text{m}$ の溝部分が $500\ \mu\text{m}$ のピッチで存在し、
10 溝間隔が $300\ \mu\text{m}$ である中間膜を得た。

(実施例 29)

金属ロールの表面を中間膜表面へ形状転写する圧力条件を変更したこと以外は、実施例 28 と同様にして、ランダム形状のエンボス粗さ $30\ \mu\text{m}$ ミクロンを有し、深さ $55\ \mu\text{m}$ 、幅 $60\ \mu\text{m}$ の溝に、深さ $50\ \mu\text{m}$ 、幅 $70\ \mu\text{m}$ の溝部分が $500\ \mu\text{m}$ のピッチで存在する中間膜を得た。
15

(比較例 11)

金属ロールの表面を中間膜表面へ形状転写する圧力条件を変更し、また、凹形状の溝を付与しないこと以外は、実施例 28 と同様にして、表面粗さ $55\ \mu\text{m}$ のランダム形状のエンボスを有する中間膜を得た。

20 (比較例 12)

凹形状の溝を付与しないこと以外は、実施例 28 と同様にして、表面粗さ $30\ \mu\text{m}$ のランダム形状のエンボスを有する中間膜を得た。

(比較例 13)

四角錐が均一に並んだエンボス形状を金属ロールに加工し、この金属ロールの表面を中間膜表面へ形状転写させることにより、表面粗さ $70\ \mu\text{m}$ の中間膜を得た。
25

(比較例 14)

金属ロールの表面を中間膜表面へ形状転写する圧力条件を変更したこと以外は、比較例 13 と同様にして、表面粗さ $35\ \mu\text{m}$ の中間膜を得た。

(比較例 15)

実施例 28 と同様にして、表面粗さ $30\ \mu\text{m}$ のランダム形状のエンボスを有する中間膜を得た。次に、山状の溝を入れた鉄ロール表面を作製し、このロール表面を、上記のランダム形状のエンボスを有する中間膜表面へ形状転写を行い、深
5 さ $55\ \mu\text{m}$ 、幅 $60\ \mu\text{m}$ の三角波状の溝で、溝間隔が $300\ \mu\text{m}$ の中間膜を得た。

実施例及び比較例で得られた中間膜の性能（脱気性）を下記の方法で評価した。結果を表 9 に示した。

〔脱気性の評価〕

中間膜の両側から透明な $2\ \text{mm}$ 厚みのガラス板で挟み、得られた合わせガラス
10 を、表 9 に示した初期温度のゴムバック内に入れ、ゴムバックを吸引減圧系に接続し、減圧を開始する。減圧を 10 分間程保持した後、表 9 に示した到達温度まで加熱して、その後冷却して合わせガラスを取り出し、その発泡状態を観察した。なお、発泡なしを○、発泡ありを×として評価した。

15

20

25

表 9

		脱気性 (発泡状態)													
		初期温度 (°C)							到達温度 (°C)						
		20	25	30	35	40	45	50	70	75	80	85	90	95	100
	実施例	28	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○
	29	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	比	11	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	12	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
	13	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	14	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○

○：発泡なし、×：発泡あり

表 9 から明らかなように、本発明による実施例の中間膜は、減圧初期温度を高くし、到達温度を低くすることができて、予備圧着工程での脱気性に優れている。

産業上の利用可能性

5 本発明は、上述の構成よりなるので、エンボスの配置や間隔が規則的な場合でもモアレ現象の出現がないので、裁断時や合わせ加工時の作業性が良好であり、また、予備圧着工程での脱気性に優れる合わせガラス用中間膜を提供することができる。

10 本発明は、また、上記構成よりなるので、予備圧着工程において脱気開始温度を厳密に制御する必要がないにもかかわらず、周縁部シール先行現象を発生することがなく、優れた脱気性を発揮する合わせガラス用中間膜を提供することができる。更に、膜の自着力を抑えることができるので、膜取扱い性に優れている。

15 本発明は、更に、上述の構成よりなるので、保管中のブロッキング性や合わせ加工の際の取扱い作業性がよいことはもとより、予備圧着工程での脱気性及びシール性に優れる合わせガラス用中間膜を提供することができる。従って、特に面積が広い合わせガラスや曲率が大きい合わせガラスを製造する場合や合わせガラスの生産性を上げる場合であっても、脱気、及び、ガラス板と中間膜とのシールのいずれも充分に行われ、オートクレーブ内で加熱加圧して本圧着する際に、シール不良部から加圧空気が侵入して、ガラス板と中間膜との間に気泡が発生する
20 ような品質不良が改善され、特に透明性が優れた合わせガラスを得ることができる。

また、本発明の合わせガラス用中間膜によれば、予備圧着工程において広い温度範囲で良好な脱気及びシールが可能となり、予備圧着温度の管理が容易となり合わせ加工の作業性が著しく向上するという利点がある。多様なユーザーの多様な加工条件にも簡便かつ効率的に対応することができる。
25

従って、本発明の合わせガラス用中間膜によれば、合わせガラス作製時の作業性に優れると共に、過酷な条件下においても気泡の発生による品質不良を殆ど生じない高品質の合わせガラスを得ることができる。

本発明の合わせガラス用中間膜を用いて作製された合わせガラスは、過酷な条

件下においても気泡の発生による品質不良を殆ど生じない高品質のものであり、自動車、車輛、航空機、建築物等の窓ガラスとして好適に用いられる。

請求の範囲

1. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって

5 一方の面のエンボスの配置間隔と他方の面のエンボスの配置間隔とが異なるように形成されていることを特徴とする合わせガラス用中間膜。

2. 少なくとも片面の凹部が連続するように形成されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の合わせガラス用中間膜。

10

3. 少なくとも片面の凹部の底辺が連続するように形成されていることを特徴とする請求の範囲第1又は2項記載の合わせガラス用中間膜。

4. 一方の面のエンボスの配置間隔(L1)と、他方の面のエンボスの配置間隔
15 (L2)とは、 $(L1) < (L2)$ の関係にあり、
一方の面の凸部の配置位置の前後 $(L1 \times 0.25)$ の範囲内に、他方の面の凸部が存在する割合は、一方の面の凸部の数の50%以下であることを特徴とする請求の範囲第1、2又は3項記載の合わせガラス用中間膜。

20 5. 少なくとも片面の凹部は、刻線状の模様を形成していることを特徴とする請求の範囲第1、2、3又は4項記載の合わせガラス用中間膜。

6. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、

25 少なくとも片面の前記凹部は、底辺が連続した溝形状を有しており、かつ、
同一面の前記凸部は、頭頂が平面形状を有している
ことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

7. 更に、凸部の頭頂の平面形状の上に微細な凹部及び凸部が形成されているこ

とを特徴とする請求の範囲第6項記載の合わせガラス用中間膜。

8. 頭頂の表面の粗さ R_a が $2.5\mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第7項記載の合わせガラス用中間膜。

5

9. 頭頂の表面の粗さ R_a が $3.0\mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする請求の範囲第7又は8項記載の合わせガラス用中間膜。

10. 平面形状は、幅が凸部の配置間隔の20%以上であることを特徴とする請求の範囲第6、7、8又は9項記載の合わせガラス用中間膜。

10

11. 平面形状は、幅が一定であることを特徴とする請求の範囲第6、7、8、9又は10項記載の合わせガラス用中間膜。

12. 平面形状は、幅がランダムであることを特徴とする請求の範囲第6、7、8、9、10又は11項記載の合わせガラス用中間膜。

15

13. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された合わせガラス用中間膜であって、

少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、前記溝形状の内に分断壁が形成されていることを特徴とする合わせガラス用中間膜。

20

14. 分断壁は、高さが溝の深さより小さいことを特徴とする請求の範囲第13項記載の合わせガラス用中間膜。

25

15. 分断壁は、等間隔で配置されていることを特徴とする請求の範囲第12又は14項記載の合わせガラス用中間膜。

1 6. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された
合わせガラス用中間膜であって、

少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、同一水準になく、

少なくとも片面は、表面粗さ (R_z) と陰原型の表面粗さ (R_{zv}) との比が R

5 $zv / R_z \geq 0.25$ である

ことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

1 7. 溝形状は、線状に形成されていることを特徴とする請求の範囲第 1 6 項記
載の合わせガラス用中間膜。

10

1 8. 溝形状は、格子状に形成されていることを特徴とする請求の範囲第 1 6 項
記載の合わせガラス用中間膜。

1 9. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された
15 合わせガラス用中間膜であって、

少なくとも片面の前記凹部は、連続した溝形状を有しており、

同一面の前記凸部は、溝形状の分断部を有しており、かつ、

前記分断部は、溝形状の底辺が前記凹部の連続した溝形状の底辺と同一水準にな
いことを特徴とする合わせガラス用中間膜。

20

2 0. 凹部の溝形状と前記凸部の分断部の溝形状とが格子状を形成していること
を特徴とする請求の範囲第 1 9 項記載の合わせガラス用中間膜。

2 1. 凹部の溝形状と前記凸部の分断部の溝形状とがランダムな形状を形成して
25 いることを特徴とする請求の範囲第 1 9 項記載の合わせガラス用中間膜。

2 2. 凸部の分断部の溝形状の深さが一定であることを特徴とする請求の範囲第
1 9、2 0 又は 2 1 項記載の合わせガラス用中間膜。

23. 凸部の分断部の溝形状の深さがランダムであることを特徴とする請求の範囲第19、20又は21項記載の合わせガラス用中間膜。

24. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された
5 合わせガラス用中間膜であって、
少なくとも片面に凹溝が形成されており、
前記凹溝と前記熱可塑性樹脂シートの押出方向との角度が25°未満であることを特徴とするガラス用中間膜。

10 25. 熱可塑性樹脂シートの両面に凹部と凸部とからなるエンボスが形成された
合わせガラス用中間膜であって、
少なくとも片面の前記凹部は、溝形状を有しており、
前記溝形状は、断面積が一定であり、かつ、最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝が形成された深さ分布を有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。

15 26. 最大溝深さに対し5%以上の深さをもつ溝は、10mm以下の配置間隔で形成されていることを特徴とする請求の範囲第25項記載の合わせガラス用中間膜。

20 27. 溝形状は、合わせガラス用中間膜の流れ方向に平行に形成されていることを特徴とする請求の範囲第25又は26項記載の合わせガラス用中間膜。

28. 熱可塑性樹脂シートは、可塑化ポリビニルアセタール樹脂シートからなることを特徴とする請求の範囲第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1
25 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26又は27項記載の合わせガラス用中間膜。

29. 少なくとも一对のガラス間に、請求の範囲第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、

21、22、23、25、26、27又は28項記載の合わせガラス用中間膜を介在させ、一体化させてなることを特徴とする合わせガラス。


This Page Blank (uspto)

図 1

表面



裏面



断面



図 2

表面



裏面



断面







This Page Blank (uspto)

図 3

表面



裏面



断面




図 4

表面



裏面




断面




This Page Blank (uspto)

図 5

表面



裏面



断面



図 6

表面



裏面



断面





This Page Blank (uspto)

図 7





図 8





This Page Blank (uspto)

図 9





図 10





This Page Blank (uspto)

図 11





図 12



This Page Blank (uspto)

図 13





図 14





This Page Blank (uspto)

図 15






図 16



This Page Blank (uspto)

図 17





図 18



This Page Blank (uspto)

図 19





図 20



This Page Blank (uspto)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04383

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C03C 27/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C03C 27/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 59-39748, A (Asahi Glass Co., Ltd.), 05 March, 1984 (05.03.84), Claims (Family: none)	1-29
A Y	JP, 6-198809, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 July, 1994 (19.07.94), Claims; Par. Nos. [0011] to [0022], [0025], Fig. 1 (Family: none)	1-5, 12-29 6-12
X Y	JP, 11-147735, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 02 June, 1999 (02.06.99), Claims; Par. Nos. [0017] to [0018] (Family: none)	16-18 1-15, 19-29
X Y	JP, 9-295839, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 18 November, 1997 (18.11.97), Claims; Par. No. [0017]; Fig. 1 (Family: none)	19-23 1-18, 24-29
Y	WO, 95/19885, A1 (MONSANTO COMPANY), 27 July, 1995 (27.07.95), Claims & EP, 741640, A1 & US, 5455103, A & JP, 9-508078, A,	1-29

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
17 October, 2000 (17.10.00)

Date of mailing of the international search report
07 November, 2000 (07.11.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04383

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Claims	
Y A	JP, 6-127983, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 10 May, 1994 (10.05.94), Claims (Family: none)	18-20 1-17, 21-29
PY A	JP, 2000-7390, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 11 January, 2000 (11.01.00), Claims (Family: none)	6-12 1-5, 13-29
A	JP, 2000-256043, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 September, 2000 (19.09.00), Claims (Family: none)	1-29
A	JP, 2000-256044, A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 19 September, 2000 (19.09.00), Claims (Family: none)	1-29

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C03C 27/12

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C03C 27/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実新案公報 1971-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P, 59-39748, A (旭硝子株式会社) 5. 3月. 1984 (05. 03. 84) 特許請求の範囲, (ファミリーなし)	1-29
A Y	J P, 6-198809, A (積水化学工業株式会社) 19. 7月. 1994 (19. 07. 94) 特許請求の範囲, 【0011】-【0022】, 【0025】図1 (ファミリーなし)	1-5, 12-29 6-12
X Y	J P, 11-147735, A (積水化学工業株式会社) 2. 6月. 1999 (02. 06. 99) 特許請求の範囲, 【0017】-【0018】 (ファミリーなし)	16-18 1-15, 19-29

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17. 10. 00

国際調査報告の発送日

07.11.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田仁志

印

4 T

9157

電話番号 03-3581-1101 内線 3465

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P, 9-295839, A (積水化学工業株式会社) 18. 11 月. 1997 (18. 11. 97) 特許請求の範囲, 【001 7】, 図1 (ファミリーなし)	19-23 1-18, 24-29
Y	WO, 95/19885, A1 (MONSANTO COMPANY) 27. July. 1995 (27. 07. 95) 特許請求の範囲 & EP, 7416 40, A1 & US. 5455103, A & J P, 9-50807 8, A, 特許請求の範囲	1-29
Y A	J P, 6-127983, A (積水化学工業株式会社) 10. 5 月. 1994 (10. 05. 94) 特許請求の範囲 (ファミリーな し)	18-20 1-17, 21-29
PY A	J P, 2000-7390, A (積水化学工業株式会社) 11. 1 月. 2000 (11. 01. 00) 特許請求の範囲 (ファミリーな し)	6-12 1-5, 13-29
A	J P, 2000-256043, A (積水化学工業株式会社) 1 9. 9月. 2000 (19. 09. 00) 特許請求の範囲 (ファミ リーなし)	1-29
A	J P, 2000-256044, A (積水化学工業株式会社) 1 9. 9月. 2000 (19. 09. 00) 特許請求の範囲 (ファミ リーなし)	1-29